

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT PP 306 Graffiti Stopp

Speciální nátěr s ochranou proti graffiti

Oblast použití

Díky ošetření podkladu přípravkem HASIT PP 306 Graffiti Stopp lze graffiti snadno odstranit běžným parním čističem bez použití chemikálií. Odstranění lze provést několikrát bez nutné další ochrany. Pokud již graffiti existuje, mělo by být přetřeno barvou HASIT PP 303 GRAFFITI DECK. Dodržujte prosím příslušný aktuální technický list. Vhodný zejména pro minerální stavební materiály jako je beton, cihly, vápenopískové cihly, přírodní a umělý kámen, fasádní omítka, povrchy ETICS jako trvalá ochrana proti graffiti. Ihned po aplikaci je nutné aplikační nástroj vyčistit rozpouštědlem, aby se zabránilo trvalému vytvrzení v nástroji. Materiál z dříve otevřeného balení nepoužívejte a ani ho nepřimíchejte do materiálu z nově otevřeného balení.


Vlastnosti

- Vynikající antigraffiti vlastnosti
- Vynikající stabilita lesku
- Dobrá přídržnost na mnoha podkladech
- Odolný proti chemikáliím
- Vysoká stabilita
- Rychlé schnutí
- Po úplném vytvrzení je lak fyziologicky nezávadný
- Graffiti lze snadno odstranit vodou

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000963408
EAN	4038502164780
Celní tarifní číslo	32061900
Balení	
Množství na balení	5 L/Bal.
Balení na paletě	72 Množ./Pal.
Barva	Transparentní
Spotřeba	175 ml/m ²

Materiálové složení

- Polyorganosiloxany

HASIT PP 306 Graffiti Stopp

Speciální nátěr s ochranou proti graffiti

Podmínky zpracování

Při zpracování a v době schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C.

Zpracování

HASIT PP 306 Graffiti Stopp obvykle vytvrzuje během několika hodin. Úplné zaschnutí může trvat až 24 hodin v závislosti na okolních podmínkách a tloušťce vrstvy. Stávající graffiti lze odstranit několikrát pomocí vysokotlakého čističe. K tomu se doporučuje čisticí tlak 60–80 barů. Před zpracováním materiál rovnoměrně promíchejte. Před aplikací by měl být povrch očištěn, zbaven prachu a vysušen. Čištění lze provést pomocí kartáče nebo vysokotlakého čističe s vodou nebo čisticími prostředky. Aplikace může být provedena pomocí bezvzduchových zařízení. Pro nanášení na menší plochy lze produkt aplikovat válečkem nebo štětcem. Zpravidla není nutné provádět základní nátěr. HASIT PP 306 Graffiti Stopp lze nanášet v jedné nebo více vrstvách. Nejprve by měla být vytvořena zkušební plocha, zejména pokud se má přetírat již existující barva nebo graffiti. V případě potřeby lze viskozitu produktu HASIT PP 306 Graffiti Stopp snížit přidáním malého množství rozpouštědla.

Skladování

24 měsíců od data výroby při skladování v suchu v originálním obalu.

Obecné pokyny

Při zpracování našich výrobků je třeba dodržovat informace uvedené v našich technických listech a obecných a specifických národních norem.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců. Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě výrobku. Před použitím je nutné jej důkladně přečíst. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Technické hodnoty jsou pro základní produkty. Tónování a barevné niance jsou možné a to vzhledem k použití přírodních surovin ve výrobcích. Skutečná hodnota u jednotlivých dodávek se může lišit. Při doobjednávkách je nutné tuto informaci vždy uvést. Tyto hodnoty platí v laboratorních podmínkách (+20 °C/65 % r.F.) a může se měnit v závislosti na místních podmínkách. Pro aplikace a podklady, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, je nutné aby se řešily s našim technickým oddělením. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků.