



EXPERT NATURSTEINKLEBER 108

Valged elastsed plaatimissegud

Rakendusvaldkonnad:

Looduskiviplaate ja suurte mõõtmetega tahvlite valged liimid, valmistatud tsemendi, mineraalsete täiteainete ja modifitseerivate lisandite baasil. Sobivad suurepäraselt tavaliste ja mosaiikplaatide liimimiseks. Kivistudes on veekindlad ja külmakindlad. Koostises on spetsiaalsed lisandid, mis vähendavad lubjakivide valgendumise ja kivimaterjali värvimuutuse tõenäosust. Väga elastsed ja suure nakkuvusega, sobivad nii seintele kui ka põrandatele. Aluseks võib olla tavaline, kerge ja poorne betoon, segamata täidetud vuugimüür, CS II, CS III, CS IV kategooria ja kipsplommimata krohv (purunemisjõud $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), kipsplaadid, tsemendi-, anhidriidi- ja soojustatud põrandad, vanad plaadid. Poorbetoonile, kipsaluspindadele ja vanade plaatkatete peale saab plaate liimida ainult siseruumides. Niiskuse mõjul võivad värvimuutustele mitte vastupidavate kivipindadele kanduda lahtised materjaliosakesed, mis esinevad kivimi koostises. Soovitame katsetada väikesele pinnale. Tähelepanu! Turul müüakse palju erinevaid kivitooteid sama nimetusega.

Omadused:

- Elastne
- Maksimaalselt vähendab kivi värvimuutuse tõenäosust
- Suurenenud nakkejõud
- Veekindlad ja külmakindlad
- Taluvad suuri koormusi
- Võib olla pidevalt vee all
- Vähendatud libisemine
- Pikendatud nakkuvusaeg

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	4779026370133
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	42 EH/Pal.
Värv	Hall
Terade suurus	0 - 0,5 mm
Tarbimine	1,4 kg/m ² /mm
Kihi paksus	2 - 15 mm
Vajalik veekogus	ca. 6,5 l/EH
Haardumine koos (Betoon)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Töötemperatuur	5 - 25 °C

Materiaalne alus:

- Valge tsement
- Vulkaanituf (tras)
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid

Töötlemistingimused:

Tööd tuleb teha temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Väga madala õhuniiskuse, kõrge keskkonnatemperatuuri, otseste päikese kiirte või tõmbetuule korral, et vältida liiga kiiret kuivamist, tuleb pind katta kilekattega.



EXPERT NATURSTEINKLEBER 108

Valged elastsed plaatimissegud

Märkused:	Kergelt kõndida võib 24 tunni pärast, vuuke pahteldada – 48 tunni pärast. Plaaditud pinda võib täielikult koormata 7 ööpäeva möödudes. Põrandaküte lülitatakse sisse 28 päeva pärast, hoides soojuskandja temperatuuri +20 °C kuni +25 °C ja tõstes seda iga 3 päeva järel 5°.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.