



Fixit 584

Malta per il letto di posa di pavimentazioni 0-3 mm

Impiego: Fixit 584 è una malta a base cemento per la posa e la sigillatura di selciati e per i rivestimenti di piccola entità.

Caratteristiche:

- Polivalente
- Di facile applicazione

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181022584
Imballaggio	
Quantità per unità	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm
Aggiunta d'acqua	100 - 150 l/t
Resa	ca. 525 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Resistenza alla compressione (7 d)	≥ 30 N/mm ²
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 45 N/mm ²
Tenore di cemento	400 kg/m ³

Composizione:

- Leganti: cemento
- Aggregati: sabbie di granulometria 0 - 3 mm
- Additivi: nessuno

Generalità: Si applicano le normali regole della scienza delle costruzioni, la norma SN 640 480 «Selciati in pietra naturali» nonché i dati riportati nella presente scheda tecnica.

Lavorazione: Utilizzata quale malta di posa: miscelare Fixit 584 con acqua pulita, a mano o a macchina e applicare con consistenza terra umida.
Per la sigillatura: se i selciati sono posati su un letto di malta, aggiungere un additivo fluidificante e un prodotto aerante a Fixit 584 per raggiungere una buona resistenza al gelo e ai sali. Se le pietre sono posate su sabbia o ghiaietto si raccomanda l'aggiunta di un fluidificante a Fixit 584 quando il prodotto è utilizzato per la sigillatura. Rispettare le direttive del produttore per il dosaggio dell'additivo.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Ulteriori indicazioni:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Per i lavori di sigillatura utilizzare Fixit 585 allo stato liquido.



Fixit 584

Malta per il letto di posa di pavimentazioni 0-3 mm

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.