

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje




Područja primjene

Fleksibilno i stabilno tankoslojno ljepilo prema EN 998 za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osjetljiv na promjenu boje, posebno za područje fasada na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

Svojstva

- Netopivo u vodi
- Produženo otvoreno vrijeme
- Otporno na cikluse smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Otporno na temperature od -30 °C do +80 °C

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000960071
EAN	9003304540433
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Granulacija	0-0,5 mm
Boja	Prirodno bijela
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 6,8 L/jed
Reakcija na požar	A2
Otvoreno vrijeme ljepila	30 min EN 1346
Vrijeme zrenja	5 min
Temperatura podloge	5-30 °C

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

Šifra artikla	2000960071
Mogućnost fugiranja	24 h

Sastav

- Lagani dodaci
- Kvarcni pijesak (klasiran)
- Bijeli cement (bez kromata)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Kod upotrebe kao komponente StoneEtics sustava potrebno je posebnu pozornost posvetiti zaštiti svježe nanesenog armirajućeg sloja (dodatno armiranje u debljini sloja od 3 do 5 mm) od direktnog sunčevog zračenja i snažnog opterećenja vjetrom i to minimalno tijekom 12 sati nakon nanošenja (+20 °C).

Podloga

Sve tradicionalne zidne konstrukcije (cigla, beton i slično) te za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list). Podloga mora biti dovoljno suha, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.

Priprema materijala

Miješati miješalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bismo dobili homogenu smjesu prikladnu za ugradnju. Nakon miješanja pričekati da smjesa dozori i potom još jednom dobro promiješati.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Pločice se laganim pomicanjem ugrađuju u ljepilo, a njihov se položaj u dozvoljenom roku (dok je materijal svjež) može korigirati i u

tijeku postavljanja.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

RÖFIX AG 689 nanijeti s glatkom stranom odgovarajuće zubne gleterice i s hrapavom stranom obraditi materijal u jednom smjeru. Ukoliko se zahtijeva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u trajno vlažnim područjima), ugradnja se vrši Floating- Buttering postupkom. Ne nanositi više ljepila nego što se može pokriti oblogom unutar vremena otvorenog lijepljenja.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Priloga XVII, +20 °C, 65 % r.v.z.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.