



RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Fleksibilno i stabilno tankoslojno ljepilo prema EN 998 za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osjetljiv na promjenu boje, posebno za područje fasada na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

Svojstva:

- Netopivo u vodi
- Produženo otvoreno vrijeme
- Otporno na cikluse smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Otporno na temperature od -30 °C do +80 °C

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000960071
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Boja	prirodno bijela
Granulacija	0 - 0,5 mm
Potrebna količina vode	oko 6,8 L/jed
Debljina sloja	max. 10 mm
Mogućnost fugiranja	24 sata pod odgovarajućim uvjetima.
Otvoreno vrijeme ljepila (EN 1346)	30 min
Vrijeme zrenja	5 min
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C
Reakcija na požar	A2

Sastav:

- Bijeli cement (bez kromata)
- Kvarcni pijesak (klasiran)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Lagani dodaci

Uslovi obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Kod upotrebe kao komponente StoneEtics sustava potrebno je posebnu pozornost posvetiti zaštiti svježe nanesenog armirajućeg sloja (dodatno armiranje u debljini sloja od 3 do 5 mm) od direktnog sunčevog zračenja i snažnog opterećenja vjetrom i to minimalno tijekom 12 sati nakon nanošenja (+20 °C).

Podloga:

Sve tradicionalne zidne konstrukcije (cigla, beton i slično) te za oblaganje na ispitane RÖFIX sustave toplinske izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

Podloga mora biti dovoljno suha, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.



RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Mort za lijepljenje

Priprema materijala:	Miješati miješalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bismo dobili homogenu smjesu prikladnu za ugradnju. Nakon miješanja pričekati da smjesa dozori i potom još jednom dobro promiješati.
Ugradnja:	RÖFIX AG 689 nanijeti s glatkom stranom odgovarajuće zubne gleterice i s hrapavom stranom obraditi materijal u jednom smjeru. Ukoliko se zahtijeva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u trajno vlažnim područjima), ugradnja se vrši Floating- Buttering postupkom. Ne nanositi više ljepila nego što se može pokriti oblogom unutar vremena otvorenog lijepljenja.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Pločice se laganim pomicanjem ugrađuju u ljepilo, a njihov se položaj u dozvoljenom roku (dok je materijal svjež) može korigirati i u tijeku postavljanja.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Priloga XVII, +20 °C, 65 % r.v.z.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.