



RÖFIX AJ-Z 920

Elastična akrilna masa za fugovanje

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Trajno elastična PU masa za brtvljenje fugni, za izradu dilatacionih fugni na toplotno-izolacionoj fasadi RÖFIX klinker.
Materijal je u konzistenciji podesnoj za ugradnju plastična pasta sa smanjenim klizanjem koja na vazduhu stvrdnjava u elastičnu masu za zaptivanje.
Ukupno dozvoljena deformacija: 25%.

Karakteristike:

- Sistem stvrdnjavanja bez mehura
- Dugotrajno

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000569169	2000296315
NAV šifra:	147684	148146
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	12 Jed/kut	
Količina u jednom pakovanju	600 ml/jed.	
Boja	siva	tamno siva
Potrošnja/ izdašnost	Vidi teh. list	
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.	
Gustina	oko 1,3 kg/l	
Temperatura podloge	≥ 5 - ≤ 35 °C	

Podloga: Podloga mora biti očišćena od delova koji smanjuju prionjivost.

Priprema podloge: Sve površine na koje prijanja moraju biti nosive, suhe, bez masnoće i prašine. Površine sa zatvorenim porama prethodno obraditi sredstvima za čišćenje (alkohol, etanol). Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije.

Ugradnja: Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kože, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga.
Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kože na površini brtvila.

Napomene: Upotreblijenu ljepljivu traku ukloniti prije stvaranja kože na površini.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Za vreme protvrdnjavanja štititi od kiše i mraza.

Skladištenje: Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX AJ-Z 920

Elastična akrilna masa za fugovanje

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.