

TEHNIČNI LIST

Creteo®Repair CC 170

Antikorozijska zaščita




Področja uporabe

Visokokakovostna antikorozijska zaščita v povezavi z izdelki CreteoRepair. Lahko se sicer uporablja z vsemi odobrenimi izdelki za sanacijo betona na osnovi cementa. Ne uporabljamo kot vezni sloj. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148443	2000148468
EAN	9003304435128	9003304447169
Embalaza		
Količina na paleto	15 kg/EN	5 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p	64 EN/p
Zrnavost	0-0,1 mm	
Poraba	pribl. 1370 kg/m ³	
Izkoristek v litrih	11 L/EN	3,7 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 3 L/EN	pribl. 1 L/EN
Specifična gostota sveže malte	pribl. 1650 kg/m ³	
Debelina sloja	2 mm	
Specifična toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K	
Voda suha snov W/F	0,2	

Osnova materiala

- Enokomponentni material
- Modificirano z umetnimi dodatki
- Cement
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Creteo®Repair CC 170

Antikorozijska zaščita

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzjena, ravna, ustrezno groba in nosilna brez cvetenja in ločilnih sredstev kot olje, itn.. Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzjena, ravna, ustrezno groba in nosilna brez cvetenja in ločilnih sredstev kot olje, itn.. Ojačitev mora imeti čistost Sa2 ali St3.

Priprava materiala

Betonski vezni prednamaz zmešati 2 minuti z podano količino vode z ustreznim mešalom do homogene mase.

Navodilo za uporabo

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Za optimalno zaščito pred rjavenjem armaturo 2-3 krat namažemo s kontaktnim premazom za boljšo sprejemljivost betona RÖFIX BHB, čas sušenja med premazi znaša pribl. 20 min. Ko naneseemo zadnjo plast, moramo upoštevati čas strjevanja po EN 1504-7 pribl. 48 ur.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 24 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na +20 °C, 65 % relativne vlage zraka.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.