



## Creteo®Repair CC 170

Antikorozijska zaščita

**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

**Področja uporabe:** Visokokakovostna antikorozijska zaščita v povezavi z izdelki CreteoRepair. Lahko se sicer uporablja z vsemi odobrenimi izdelki za sanacijo betona na osnovi cementa. Ne uporabljamo kot vezni sloj. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

**Obdelava:**



Tehnični podatki		
<b>SAP šifra:</b>	<b>2000148443</b>	<b>2000148468</b>
NAV-Art. Nr.:	143512	144716
Način pakiranja		
Enota na paleto	24 EN/p	64 EN/p
Enota na paleto	15 kg/EN	5 kg/EN
Zrnavost	0 - 0,1 mm	
Izkoristek/liter	pribl. 11 l/EN	pribl. 3,7 l/EN
Poraba	pribl. 1.370 kg/m <sup>3</sup>	
Potrebna količina vode	pribl. 3 l/EN	pribl. 1 l/EN
Debelina nanosa	≥ 2 mm	
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6)	pribl. 1.650 kg/m <sup>3</sup>	
Certifikat o preiskusu	Hartl Ges.m.b.H. Preiskušano v skladu z ÖVBB- smernicami „Brizgani beton“ Izdaja 2004	
Nadzor	Zunanji nadzor izvaja akreditirana preizkuševalna ustanova. Interna kontrola proizvodnje se izvaja v laboratoriju v naših proizvodnih obratih in zagotavlja konstantno sestavo.	
Vsebnost vode	0,2	

**Osnova materiala:**

- Cement
- Modificirano z umetnimi dodatki
- Enokomponentni material
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

**Pogoji pri izvedbi:** Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

**Podlaga:** Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzjena, ravna, ustrezno groba in nosilna brez cvetenja in ločilnih sredstev kot olje, itn.. Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzjena, ravna, ustrezno groba in nosilna brez cvetenja in ločilnih sredstev kot olje, itn.. Ojačitev mora imeti čistost Sa2 ali St3.

**Priprava materiala:** Betonski vezni prednamaz zmešati 2 minuti z podano količino vode z ustreznim mešalom do homogene mase.



## Creteo® Repair CC 170

Antikorozijska zaščita

	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
	66	53	44	38	33
	199	159	133	114	99
	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm
	29	27	24	22	20
	88	80	72	66	61
	28 mm	30 mm	32 mm	34 mm	36 mm
	19	18	17	16	15
	57	53	50	47	44
	38 mm	40 mm	42 mm		
	14	13	13	12	11
	42	40	38		

**Varnostna opozorila:** Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

**Navodilo za uporabo:** Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.  
Za optimalno zaščito pred rjavenjem armaturo 2-3 krat namažemo s kontaktnim premazom za boljšo prijemljivost betona ROEFIX BHB, čas sušenja med premazi znaša pribl. 20 min.  
Ko nanesemo zadnjo plast, moramo upoštevati čas strjevanja po EN 1504-7 pribl. 48 ur.

**Skladiščenje:** Hraniti na suhem, na lesenih paletah.  
Rok uporabe je najmanj 24 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

**Splošna opozorila:** S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.  
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.  
Izdelki ROEFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.  
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.  
Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.