



# Creteo® Shot CC 582 J2

SpC 30/37/J2/XA1/XD1/XC3/XF4/GK8 - SC3/SC6/SC13

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Beschleunigter Trockenspritzbeton für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren auf mineralischer Basis für alle statischen und nicht statischen Anwendungsbereiche (horizontal, vertikal und überkopf) wie z.B. Baugrubensicherung, Felssicherung, Hang- oder Böschungssicherung usw.  
Ebenfalls für Spritzbetonarbeiten im Stollen- und Tunnelbau verwendbar.  
Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

- Eigenschaften:**
- Gute Haftung
  - Geringer Rückprall
  - AAR-beständig aufgrund Microbartest


**Verarbeitung:**

Technische Daten:				
SAP-Art. Nr.:	2000952261	2000952262	2000956585	2000956586
INFO	Angabe der Ergiebigkeit ohne Rückprall.	Angabe der Ergiebigkeit ohne Rückprall.	14 kg/to Stahlfasern Angabe der Ergiebigkeit ohne Rückprall.	18 kg/t Stahlfasern Angabe der Ergiebigkeit ohne Rückprall.
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.		42 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1.000 kg/EH	25 kg/EH	1.000 kg/EH
Körnung	0 - 8 mm			
Literergiebigkeit	ca. 11,5 l/EH	ca. 460 l/t	ca. 11,5 l/EH	ca. 460 l/t
Ergiebigkeit	ca. 11,5 l/EH	ca. 460 l/t	ca. 11,5 l/EH	ca. 460 l/t
Schichtdicke	> 3 - ca. 15 cm			
Schichtdicke Bemerkungen	pro Lage			
Schüttdichte (B3345)	1.750 kg/m <sup>3</sup>			
Druckfestigkeit (7 d)	≥ 31 MPa (EN 12390-3)			
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 42 MPa (EN 12390-3)			
E-Modul	30 GPa			
Expositionsclassen	XC3, XF4, XA1, XD1			
Überwachung	Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalt. Die werkseigene Produktionskontrolle wird in unseren Produktionsstätten im Labor durchgeführt und garantiert eine gleichmäßige Zusammensetzung.			
Chloridgehalt (EN 14629)	< 0,2 M%			
Brandverhalten	A1			
Frostbeständigkeit (SN 640 464)	Frostwiderstand BE II F > 50 = hoch			
Frühfestigkeitsklassen	J2			
Wasserdichtigkeit (EN 12390-8)	Wassereindringung unter Druck < 50			



## Creteo®Shot CC 582 J2

SpC 30/37/J2/XA1/XD1/XC3/XF4/GK8 - SC3/SC6/SC13

<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spezialbindemittel</li><li>• Hochwertige Sande</li><li>• Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li></ul>
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Eine ausreichende Nachbehandlung lt. Norm ist erforderlich.
<b>Verarbeitung:</b>	Um einen monolithischen, homogenen Spritzbeton zu erzielen, sollte die Mindestauftragsdicke das 4-fache des Größtkorns betragen. Creteo®Shot kann mit herkömmlichen Trockenspritzmaschinen verarbeitet werden. Ein homogenes Spritzbild, geringer Rückprall und eine optimale Betonqualität wird durch eine abgestimmte Maschinenteknik (Fördermenge, Luftmenge, Luftdruck, Schlauchdurchmesser, Förderweite usw.) und gleichmäßige Kreisbewegungen der Spritzdüse bei geeigneten Abstand und Winkel zur Wand erreicht.
<b>Gefahrenhinweise:</b>	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
<b>Lagerung:</b>	Trocken, auf Holzrosten lagern. 6 Monate lagerfähig ab Produktionsdatum (siehe Gebindeaufdruck) gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.
<b>Deklaration:</b>	
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.