


TEHNIČNI LIST

RÖFIX EPS-P 035

Izolacijska plošča za podzidek



Področja uporabe

Visokoekspandirana stiroporna plošča iz trde pene EPS-F30 (WLG 035) za izolacijo podzidkov. Z vaflijo podobno površino. Primerna za stare in nove objekte.

Lastnosti materiala

- Optimirane izolacijske lastnosti
- Točne mere zaradi modela v katerega speljujemo peno
- Visoka obstojnost oblik tudi pri visokih temperaturah in obremenitvah
- Ne vsebuje HFCKW in HFKW

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148134	2000148771	2000148772	2000148773	2000150873
EAN	9003304113255	9003304113279	9003304113286	9003304113293	9003304188864
Embalaža					
Količina na paleto	2,5 m²/EN	2 m²/EN	1,5 m²/EN		
Enota na paleto	5 Kos/EN	4 Kos/EN	3 Kos/EN		
Širina	1000 mm				
Višina	500 mm				
Debelina izolacije	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
R vrednost	2,9 W/mK	3,5 W/mK	4,1 W/mK	4,65 W/mK	5,25 W/mK
Požarna odpornost	E EN 13501-1				
Vodovpojnost	< 0,03 kg/m²*min0,5				
Difuzija vodne pare	pribl. 60				
Koeficient toplotne prevodnosti λd	0,031 W/mK				
Tlačna napetost	> 160 kPa				
Prečna natezna trdnost	150 kPa				

RÖFIX EPS-P 035

Izolacijska plošča za podzidek

Koda artikla	2000148134	2000148771	2000148772	2000148773	2000150873
Povprečna specifična gostota	pribl. 30 kg/m ³ 30 kg/m ³				
Specifična toplotna kapaciteta	pribl. 1,5 kJ/kg K				
Temperatura podlage	5 °C				

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Certifikati



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.

Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.