



HYDROMUR-W 1010

Fassaadi impregnant

Rakendusvaldkonnad:

Immutusvahend on veepõhine hüdrofoobne aine, kasutades silikoonemulsiooni. Värvitu, sügavale imbuv, ilma lahustiteta, leelisekindel. Pinnale kantuna moodustab see auru läbilaskva kaitsekihi, mis vähendab pinna veeimavust ja kaitseb madala temperatuuriga negatiivsete mõjude eest, soolakristallide moodustumise eest ning nende põhjustatud kahjustuste eest, samuti parandab pinna vastupidavust reostuse ja bioloogilise toime vastu. Aine on mõeldud niiskuse imavate aluste ja ehitusmaterjalide hüdrofoobseks töötlemiseks: näiteks sobivad alused on mineraalsed krohvid (välja arvatud kipskrohvid), looduslik kivi, betoon, terasetooted, mineraalsed värvid, silikaatkivide, klinkri, portselanist plaatide ja teiste sarnaste materjalide müürid, portselanist ja betoonkatused, tsementplaadid jne. Ainest kasutatakse fassaadide kaitsmiseks atmosfääri niiskuse ja agressiivsete ühendite tungimise eest, soolade tekkimise vältimiseks pinnal, pigmendi väljapesemise vältimiseks, madalate temperatuuride põhjustatud kahjustuste eest (katte eraldumine, koorumine), hallitusseente ja seente ilmumise ärahoidmiseks. Hüdrofoobne mõju on selgelt nähtav ka füüsiliste kahjustuste, löikude korral, st see vähendab ja kaitseb pinda saasteainete kogunemise eest kahjustatud aladel.

Omadused:

- Kaitseb veeimavuse ja mustuse kinnitumise eest
- Suurendab konstruktsiooni soojapidavust ja külmakindlust
- Ilma lahustiteta
- Tõhus
- Lihtne kasutada
- Veekindel ja külmakindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418091802
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	5 l/EH
Ühikud kaubaalusel	120 EH/Pal.
Tarbimine	0,1 l/m ²

Muud tehnilised andmed: Tihedus: 1,00 ca. g/cm³

pH: 6-8

Veekindel:

Töötlemine:

Enne immutamist eemaldada nõrgalt kinnituvad, lahtised alused, samuti puhastada pind kokkupuudet vähendavad ained, nagu tolmu, rasv, värvijäägid, hallitus, samblikud. Ettevalmistatud alus peab olema kuiv ja ilma soolade jääkidega. Kõik määratud, rasvased pinnad tuleb pesta veega, kasutades pesuvahendeid. Määratud pinnad, mis on kaetud hallitusseente, samblikuga, tuleb töödelda seenetõrjeainetega SEPTOBUD 1008. Mõne aja pärast tuleb pind puhastada kõva harjaga või käsnaga, loputada veega surve all või töödelda kuumade auru- või keemiliste ainete ning uuesti töödelda desinfektsioonivahendiga. Pragunenud pinnad tuleb parandada remontglasiga SPACHTEL&REPARATUMÖRTEL 429 või muude sobivate vahenditega. Remontsegud, mida kantakse kahjustatud kohtadesse, peavad hästi kuivama ja kõvenema. Kanda harjaga, veeriga või suurematel pindadel pritsides kuni pinna täieliku küllastumiseni. Soovitav on pind töödelda selle ainega vähemalt kaks korda. Järgmine kiht kantakse peale siis, kui esimene on juba imendunud ja pind ei ole läikiv ning visuaalselt tundub kuiv.

Töötlemistingimused:

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.



HYDROMUR-W 1010

Fassaadi impregnant

Märkused:	Aine on kasutamiseks valmis. Enne kasutamist raputada purki lühidalt. Ei tohi lahjendada ega segada teiste ainetega. Tööd tuleks teha kuiva ilmaga, kui õhuniiskus on madal. Kui aine satub akendele või ustele, tuleb määrdund pind kiiresti veega puhastada. Enne täielikku kuivamist tuleb immutatud pindu kaitsta ilmastiku mõju eest. Temperatuuril +20 °C saab vihmakindluse 4 tunni pärast. Täielik hüdrofoobsus saavutatakse 1 nädala pärast.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.