

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

HYDROMUR-W 1010

Fassaadi impregnant



Omadused

- Lihtne kasutada
- Eriti auruläbilaskev
- Vähendab veeimavust
- Vähendab mustuse ladestumist
- Külmakindel
- Veekindel
- Tõhus
- Veetõrjuv

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	12793
EAN	5907418091802
Pakend	
Kogus ühiku kohta	5 L/EH
Värv	Värvitu
tarbimine	ca. 0,1 L/m ²
Tihedus	ca. 1 g/cm ³
pH väärtus	7
Kuivamisaeg	12 h (alates) 24 h kuni

HYDROMUR-W 1010

Fassaadi impregnant

Materiaalne alus

- Funktsionaalne polüsiloksaanemulsioon
- Vesi

Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.

Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi.

Ladustamine

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.

Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.