KREISEL

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

HYDROMUR-W 1010

Fassaadi impregnant

Rakendusvaldkonnad

Immutusvahend on veepõhine hüdrofoobne aine, kasutades silikoonemulsiooni.Värvitu, sügavale imbuv, ilma lahustiteta, leelisekindel. Pinnale kantuna moodustab see auruläbilaskva kaitsekihi, mis vähendab pinna veeimavust ja kaitseb madala temperatuuriganegatiivsete mõjude eest, soolakristallide moodustumise eest ning nende põhjustatud kahjustusteeest, samuti parandab pinna vastupidavust reostuse ja bioloogilise toime vastu.Aine on mõeldud niiskuse imavate aluste ja ehitusmaterjalide hüdrofoobseks töötlemiseks:näiteks sobivad alused on mineraalsed krohvid (välja arvatud kipskrohvid), looduslik kivi, betoon,terasetooted, mineraalsed värvid, silikaatkivide, klinkri, portselanist plaatide ja teiste sarnastematerjalide müürid, portselanist ja betoonkatused, tsementplaadid jne. Ainet kasutataksefassaadide kaitsmiseks atmosfääri niiskuse ja agressiivsete ühendite tungimise eest, sooladetekkimise vältimiseks pinnal, pigmendi väljapesemise vältimiseks, madalate temperatuuridepõhjustatud kahjustuste eest (katte eraldumine, koorumine), hallitusseente ja seente ilmumiseärahoidmiseks.Hüdrofoobne mõju on selgelt nähtav ka füüsiliste kahjustuste, lõikude korral, st see vähendab jakaitseb pinda saasteainete kogunemise eest kahjustatud aladel.

Omadused

- Lihtne kasutada
- Eriti auruläbilaskev
- Vähendab veeimavust
- Vähendab mustuse ladestumist
- Külmakindel
- Veekindel
- Tõhus
- Veetõrjuv

Töötlemine

Tehnilised andmed

Artikli number	12793
EAN	5907418091802
Pakend	
Kogus ühiku kohta	5 L/EH
Värv	Värvitu
tarbimine	ca. 0,1 L/m^2
Tihedus	ca. 1 g/cm^3

HYDROMUR-W 1010

Fassaadi impregnant

Artikli number	12793
pH väärtus	7
Kuivamisaeg	12 h (alates) 24 h kuni

Materiaalne alus

- Funktsionaalne polüsiloksaanemulsioon
- Vesi

Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.

Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi.

Ladustamine

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.
Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.

Tehniline teabeleht (TT) | ET | 15.10.2026