




## Fixit 560 VM



Malta per giunti di pavimentazioni con Trass 0-1 mm, GDS

**Impiego:** Fixit 560 VM è una malta fluida speciale con trass caratterizzata da un buon scorrimento e da una forte aderenza alle pietre. Ideale per la sigillatura delle pavimentazioni posate su letto di malta, sabbia o ghiaietto.

- Caratteristiche:**
- Resistente al gelo e ai sali di disgelo
  - Per giunti stretti
  - Resistente ai solfati
  - Debole tendenza alle efflorescenze di calcare
  - pompabile
  - Buona aderenza
  - Miscela omogenea

**Lavorazione:**



Dati tecnici		
Cod. art.	1810115601	1810225601
Imballaggio		
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 1 mm	
aggiunta d'acqua	4 - 4,5 l/sacco	
Resa	ca. 15 l/sacco	ca. 600 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 11 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione al supporto	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Modulo elastico	< 17'000 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza ai solfati	Alta	
Comportamento del gelo e dei sali scongelanti (SIA 262-1 C)	Alta	
Apparecchio di misura di assetamento	Dosatore 0,5 litri = 380 - 400 mm	

- Composizione:**
- Leganti: cemento resistente ai solfati
  - Aggregati: sabbia classificata 0 - 1 mm
  - Additivi: agenti di ritenzione idrica, aeranti e fluidificanti
  - Pozzolana

**Generalità:** Si applicano le normali regole della scienza delle costruzioni, la norma SN 640 480 «Selciati in pietra naturali» nonché i dati riportati nella presente scheda tecnica.

**Trattamento preliminare:** Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

**Lavorazione:** Mescolare Fixit 560 VM con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.).

**Prescrizioni di sicurezza:** Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.



## Fixit 560 VM

Malta per giunti di pavimentazioni con Trass 0-1 mm, GDS

---

<b>Stoccaggio:</b>	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
<b>Osservazioni particolari:</b>	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.
<b>Disposizioni generali:</b>	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.