RÖFIX Cicli di Pitturazione - INTERNO NUOVO

Lavorazioni

1. **Ciclo di Pittura lavabile RÖFIX INSIDE TOP (resistenza all'abrasione Classe 1 - sec. EN 13300) – Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, gesso, gesso/calce.**
   - **Requisiti del supporto**
     Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
     Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
     Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
     Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
   - **Consolidamento del supporto**
     Alternative:
     - RÖFIX PP 301 HYDRO LF: Applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
     - RÖFIX PRIMER COLOR: Ideale come fondo colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR**, fondo universale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo mascherante, colorabile, per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.

- RÖFIX PRIMER COLOR PLUS: Ideale come fondo ringranante e colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS** fondo riempitivo uniformante a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate a granulometria controllata, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo uniformante ad effetto " intonaco civile " per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo

- **Pitturazione**
  Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+ e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione **RÖFIX Incolor Design**)

2. Ciclo Antimacchia

- **Requisiti del supporto**
  Le avvertenze del produttore delle lastre di cartongesso e le norme tecniche applicative relative alla posa delle lastre devono essere rispettate
  La superficie da rivestire deve presentare i seguenti requisiti: portante, stabile, asciutta, priva di efflorescenze, consistente, senza parti distaccate, priva di polvere.
- **Pretrattamento del supporto**
  Lavare accuratamente la superficie con acqua e con l'impiego di un normale detersivo sgrassante. In caso di macchie di ruggine provvedere innanzitutto a rimuoverne le cause.
- **Applicazione Pittura Isolante Antimacchia.**
  Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PP 307 ISO LF**, primer speciale pigmentato ad azione profonda a base di legante in dispersione e componente quarzifero . Per supporti interni ed esterni, con macchie di fuliggine, colla , nicotina ed acqua. Leggermente consolidante e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani , con idoneo pennello o rullo. La necessità di una seconda mano di prodotto dipende dal l'efficacia della prima mano. Se dopo il 1°strato dopo un tempo di attesa di 12 ore, traspaiono in superficie elementi del supporto. Diluzione prima mano max 5% con acqua pulita. Ulteriori strati diluzione max 3% con acqua pulita.
- **Pitturazioni possibili**
  - RÖFIX INSIDE TOP A+: . Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+ e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una mano (o due mani se necessario) , con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione RÖFIX INCOLOR DESIGN)
  - RÖFIX INSIDE MONOGIPS: Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**, pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
  - RÖFIX INSIDE ECO A+: . Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE ECO**, pittura traspirante a base di copolimeri acrilici in dispersione con buon potere mascherante, opaca, potere coprente Classe 2 sec. EN 13300; resistenza all'abrasione Classe 4 sec. EN 13300. A basso contenuto di COV, TVOC classe A+; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

3. Ciclo di Pittura traspirante RÖFIX INSIDE ECO (resistenza all'abrasione Classe 4 - sec. EN 13300) - Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, gesso, gesso/calce.

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**
  Alternative:
  - RÖFIX PP 301 HYDRO LF: Applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
  - RÖFIX PRIMER COLOR: Ideale come fondo colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR**, fondo universale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo mascherante, colorabile, per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.
  - RÖFIX PRIMER COLOR PLUS: Ideale come fondo ringranante e colorato. Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR PLUS** fondo riempitivo uniformante a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche selezionate a granulometria controllata, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo uniformante ad effetto " intonaco civile " per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo
- **Pitturazione**
  Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE ECO**, pittura traspirante a base di copolimeri acrilici in dispersione con buon potere mascherante, opaca, potere coprente Classe 2 sec. EN 13300; resistenza all'abrasione Classe 4 sec. EN 13300. A basso contenuto di COV, TVOC classe A+; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta collezione **RÖFIX Incolor Design**)

4. Ciclo di smalto Murale RÖFIX ACRILACK (conforme a norma UNI 11021:2002) – idoneo per ambienti sottoposti a prescrizioni HACCP. Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, gesso, gesso-calce.

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**
  Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PRIMER COLOR**, fondo universale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo mascherante, colorabile, per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.
- **Smalto murale**
  Alternative
  - RÖFIX ACRILACK SATINATO: Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione **RÖFIX ACRILACK SATINATO**, smalto murale con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, satinato 15 Gloss a 60°, effetto setato, con elevato potere coprente, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.)
  - RÖFIX ACRILACK LUCIDO: Verniciatura delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX ACRILACK LUCIDO**, smalto murale acrilico con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione, aspetto lucido 60 Gloss, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Resistente all'attacco di muffe. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

5. Ciclo di Pittura lavabile RÖFIX INSIDE T (resistenza all'abrasione Classe 1 - sec. EN 13300) e successiva velatura RÖFIX PP 403 MULTI velatura ai silossani – Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, gesso, gesso/calce.

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**
  Applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
- **Pitturazione**
  Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+ e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione **RÖFIX Incolor Design**)

- **Velatura**
  Pitturazione decorativa delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PP 403 MULTI** velatura a base di dispersione silossanica, per interni ed esterni su pitture o rivestimenti, leggermente satinata, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani, con idoneo pennello e con la tecnica ad effetto velatura. Trasparente o colorata (colore a scelta – Collezione **RÖFIX Incolor Design**)

6. Ciclo di lisciatura RÖFIX POLIDEKOR Rasante in pasta a base calce – e successiva pitturazione. Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, calce idraulica.

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**
  In caso di supporti non resistenti applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
- **Rasatura**
  Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX POLIDEKOR PRIMO**, rasatura riempitiva pronta all'uso, a base calce e legante a base di dispersione, per uniformare intonaci a base calce, calce/cemento, buona lavorabilità e facile da lisciare. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani fino ad ottenere una superfice compatta, con spatola in acciaio inox. Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
- **Lisciatura**
  Esecuzione di lisciatura con prodotto in pasta **RÖFIX POLIDEKOR FINO**, Rasante pronto all'uso, per applicazioni a spessore sottile. a base calce aerea e dispersione su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, nonché per livellamento di intonaci di fondo irregolari a base di calce/cemento. L'applicazione si fa con spatola in acciaio inox. Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
- **Consolidamento del supporto**
  Applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
  Alternativa
  In caso di evidenti irregolarità di assorbimento legate alla carteggiatura, si consiglia l'applicazione **RÖFIX PRIMER COLOR**, fondo universale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmentato, a basse emissioni senza solventi. Fondo mascherante, colorabile, per la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo.

- **Pitturazioni possibili.**
  - RÖFIX INSIDE TOP : Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+, e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una mano (o due mani se necessario) , con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione RÖFIX INCOLOR DESIGN)
  - RÖFIX INSIDE MONOGIPS. Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**, pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
  - RÖFIX ACRILACK SATINATO: Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione **RÖFIX ACRILACK SATINATO**, smalto murale con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, satinato 15 Gloss a 60°, effetto setato, con elevato potere coprente, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.)
  - RÖFIX ACRILACK LUCIDO: Verniciatura delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX ACRILACK LUCIDO**, smalto murale acrilico con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione, aspetto lucido 60 Gloss, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Resistente all'attacco di muffe. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

7. Ciclo di lisciatura RÖFIX POLIDEKOR Rasante in pasta a base calce – bianco o colorato – effetto stucco veneziano. Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, calce idraulica.

- **Requisiti del supporto**

  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**

  In caso di supporti non resistenti applicazione di **RÖFIX PP 301 HYDRO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF .Per consolidamento di supporti e uniformazione di superfici di rivestimento vecchie e nuove. Come primer universale per interni ed esterni. migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide. Diluzione con acqua pulita in rapporto 1:3.
- **Rasatura**

  Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX POLIDEKOR PRIMO**, rasatura riempitiva pronta all'uso, a base calce e legante a base di dispersione, per uniformare intonaci a base calce, calce/cemento, buona lavorabilità e facile da lisciare. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani fino ad ottenere una superfice compatta, con spatola in acciaio inox. Tempo di asciugatura prima di poter applicare il rivestimento murale: ca. 24 ore (in relazione alle condizioni meteorologiche e di temperatura). Le irregolarità risultanti nella lavorazione possono essere eliminate dopo un'attesa di 3 - 5 giorni con della carta vetrata (grana 180/220). Bisogna fare attenzione che, prima dell'applicazione del secondo strato, il supporto sia uniformemente umido-opaco (senza punti bagnati o macchie). Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

- **Lisciatura**
  Esecuzione di lisciatura con prodotto in pasta **RÖFIX POLIDEKOR FINO**, Rasante pronto all'uso, per applicazioni a spessore sottile. a base calce aerea e dispersione su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, nonché per livellamento di intonaci di fondo irregolari a base di calce/cemento. L'applicazione si fa con spatola in acciaio inox in due o tre man successive rifinite con spatola d'acciaio inox con la tecnica del "marmorino".

8. Ciclo di pittura RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni (conforme a norma DIN 18363) – Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, calce idraulica

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**
  Applicazione , su superfici già pronte, di **RÖFIX PP 201 SILICA LF** ,fissativo ai silicati per interni, a base di silicato di potassio ("silicato") con additivi organici, per consolidamento di supporti minerali, elevata penetrazione , ELF (a basse emissioni e senza solventi) , azione naturale contro muffe (alcalino), permeabile al vapore coeff. sD < 0,05m), idoneo per l'impregnazione di supporti murali in funzione dell'assorbimento e della consistenza. Incolore,Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide
- **Pitturazione**
  Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS**, pittura ai silicati di potassio per interni, conforme alla norma DIN 18363 2.4.1 e cariche selezionate, minerale, azione naturale contro muffe con valore pH alcalino, permeabile al vapore con valore Sd ca 0,01m, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a basso contenuto di COV certificata TÜV, TVOC classe A+. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.). Diluzione della pittura con **RÖFIX PP 201 SILICA LF** Fissativo ai silicati e diluente. Non idoneo per supporti in gesso.

9. Ciclo di pittura RÖFIX INSIDE SISICOL(Pittura con tecnologia SiSi ® per interni – lavabile (resistenza all'abrasione classe 2 sec. EN13300)) – Supporto intonaci nuovi a base cemento, calce/cemento, calce, calce idraulica

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**
  Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PP 401 SILCO LF**, fissativo a base di polimeri in dispersione acquosa e resina silossanica, ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF. Per consolidamento di supporti, migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide.

- **Pitturazione**
  Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE SISICOLOR**, pittura con tecnologia SiSi (legante SiSi-Matrix: resina ai silossani, ai silicati, acriliche) lavabile per interni con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di silicati, resine silossaniche in dispersione e cariche selezionate, opaca, leggermente strutturata con elvato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, traspirante valore Sd <0,03 m, a basso contenuto COV, TVOC classe A+; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.- collezione **RÖFIX Incolor Design)**.

10. Ciclo di pittura RÖFIX CalceClima Kalkfarbe Pittura alla calce – Supporto intonaci nuovi a base calce, calce idraulica

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
  Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente.
  Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.
- **Consolidamento del supporto**
  Applicazione , su superfici già pronte, di **RÖFIX PP 201 SILICA LF** ,fissativo ai silicati per interni, a base di silicato di potassio ("silicato") con additivi organici, per consolidamento di supporti minerali, elevata penetrazione , ELF (a basse emissioni e senza solventi) , azione naturale contro muffe (alcalino), permeabile al vapore coeff. sD < 0,05m), idoneo per l'impregnazione di supporti murali in funzione dell'assorbimento e della consistenza. Incolore,Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide
- **Pitturazione**
  Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Pittura ecologica alla calce per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato minimo 1 anno, minerale, azione naturale contro muffe con valore pH alcalino, altamente traspirante, permeabile al vapore con valore Sd ca 0,14 m, a basso contenuto di COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).

11. Ciclo RÖFIX PI 305 POLITOP (resistenza all'abrasione classe 3 sec. EN 13300) – applicazione apparecchiatura airless a spruzzo.

Pitturazione delle superfici mediante applicazione di idropittura per interni **RÖFIX PI 305 POLITOP**, pittura traspirante per interni a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, opaca, ; Resistenza all'abrasione Classe 3 sec. EN 13300, Rapporto di Contrasto/Potere Coprente Classe 2 sec. EN 13300; Brillantezza media : opaco; Peso Specifico 1,52 Kg/L; Contenuto COV 1 g/L, spessore 0,18mm. L'applicazione meccanica va effettuata in modo uniforme con un'idonea apparecchiatura a spruzzo, avendo cura di mescolare e filtrare il prodotto prima dell'applicazione. Applicazione airless: angolo di spruzzo/ugello/pressione – 50°/0,026"/~170bar. Diluzione della pittura prima mano con acqua fino al 10%. Seconda mano diluzione con acqua max 3%. Il supporto deve essere pulito, consistente, asciutto, portante e privo di efflorescenze. In ragione del tipo di supporto va prevista una idoneo trattamento preliminare (vedi preparazione del supporto).

12. Ciclo di Pitturazione – Supporto calcestruzzo.

- **Requisiti del supporto**
  Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).
  Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..
- **Pretrattamento del supporto**
  Applicazione, su superfici già pronte, di **RÖFIX PP 315 BETONGRUND**, primer aggrapante a base di polimeri in dispersione acquosa, incolore, a basse emissioni e senza solventi. Migliora l'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta completato l'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide.
- **Pitturazione**
  Alternative:
  - RÖFIX INSIDE TOP : . Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE TOP** pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni TVOC classe A+, e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una mano (o due mani se necessario) , con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta – Collezione RÖFIX INCOLOR DESIGN)
  - RÖFIX INSIDE MONOGIPS: Pitturazione di superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX INSIDE MONOGIPS**, pittura lavabile con resistenza all'abrasione Classe 2 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, ultrafine, con ottimo punto di bianco, con elevato potere coprente Classe 1 sec. EN 13300, a basse emissioni e senza solventi E.L.F. il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
  - RÖFIX ACRILACK SATINATO: Pitturazione delle superfici già preparate, mediante applicazione **RÖFIX ACRILACK SATINATO**, smalto murale con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione e cariche selezionate, satinato 15 Gloss a 60°, effetto setato, con elevato potere coprente, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.)
  - RÖFIX ACRILACK LUCIDO: Verniciatura delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX ACRILACK LUCIDO**, smalto murale acrilico con elevata resistenza all'abrasione Classe 1 sec. EN 13300, a base di copolimeri acrilici in dispersione, aspetto lucido 60 Gloss, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in due mani successive, con idoneo pennello o rullo. Resistente all'attacco di muffe. Bianca o colorata (colore a scelta della D.L.).
  - RÖFIX PP 403 MULTI: Pitturazione decorativa delle superfici già preparate, mediante applicazione di **RÖFIX PP 403 MULTI** velatura a base di dispersione silossanica, per interni ed esterni su pitture o rivestimenti, leggermente satinata, a basso contenuto COV; il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente in una o due mani, con idoneo pennello e con la tecnica ad effetto velatura. Trasparente o colorata (colore a scelta – Collezione **RÖFIX Incolor Design**)

Per quanto non espressamente indicato si prega di far riferimento alle schede tecniche dei prodotti citati e che si trovano nel sito ***www.roefix.com***