



# RÖFIX 500

Vapneno-cementna podložna žbuka bijela

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Kao mineralna podložna žbuka za unutarnje zidove i stropove kod ekoloških zahtjeva.

**Svojstva:** • Ekološki preporučljivo

**Ugradnja:**

| Tehnički podaci             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP šifra:                  | 2000110218                                                                                  |
| ERGO                        | 10218                                                                                       |
| Vrsta pakiranja             |                                                                                             |
| Količina u jednom pakiranju | 1.000 Kg/jed.                                                                               |
| Granulacija                 | 0 - 1,4 mm                                                                                  |
| Izdašnost u litrama         | pribl. 750 l/t                                                                              |
| Potrošnja                   | pribl. 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                           |
| Izdašnost                   | pribl. 80 m <sup>2</sup> /cm/t                                                              |
| Upozorenja o potrošnji      | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. |
| Potrebna količina vode      | pribl. 9 l/jed.                                                                             |
| Debljina sloja              | 10 mm                                                                                       |
| Minimalna debljina žbuke    | 10 mm                                                                                       |
| Nasipna gustoća suhog morta | 1.400 kg/m <sup>3</sup>                                                                     |
| Paropropusnost μ            | ≤ 20                                                                                        |
| Tlačna čvrstoća (28 d)      | ≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                     |
| MG (EN 998-1)               | GP                                                                                          |
| MG (EN 998-1)               | CS I                                                                                        |
| MG (EN 998-1)               | W <sub>c</sub> 0                                                                            |
| MG (ÖNORM B 3340)           | W3                                                                                          |
| Vrijeme sušenja             | pribl. 7 d/cm                                                                               |
| Napomene o ambalaži         | U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.                                                   |
| Temperatura podloge         | > 5 - < 25 °C                                                                               |

**Sastav:**

- Vapno
- Bijeli cement (bez kromata)
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Ne sadrži organske komponente

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Tijekom obrade i stvrdnjavanja materijala štiti od smrzavanja minimalno 7 dana.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.



## RÖFIX 500

Vapneno-cementna podložna žbuka bijela

---

**Skladištenje:**

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % r.v.z.

---

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.