

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RENOTECT A2

Trägerplatte Universal



Anwendungsbereiche

Universell einsetzbare, verputzbare Trägerplatte aus Blähglasgranulat (recyceltes Altglas) und Zuschlagstoffen. Beidseitig ist ein Glasgewebe als Deckschicht auflaminiert. Trägerplatte für FOME Anwendungen: Zur Ausbildung von Stürzen oberhalb von Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen) mit Jalousien. Trägerplatte für Keramik und Bleche.

Eigenschaften

- Wasser- und frostbeständig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Universell anwendbar
- Beständig gegen Schimmelbildung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000953489
EAN	9003304512430
Typ	A2
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Einheit pro Palette	72 EH/Pal.
Ergiebigkeit	ca. 2,88 m ² /EH
Länge	2400 mm
Breite	1200 mm
Dicke	12 mm
Brandverhalten	A2-s1, d0
Brandkennziffer BKZ	RF1
Wasserdampfdiffusion	ca. 21
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,12 W/mK

RENOTECT A2

Trägerplatte Universal

Artikelnummer	2000953489
E-Modul	ca. 1400 N/mm ²
Spez. Gewicht	550 kg/m ³

Materialbasis

- Trägerplatte aus Blähglasgranulat (recyceltes Altglas) mit Zuschlagstoffen und Epoxidharz

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr

für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.