


TEHNIČNI LIST

ROFIX P10

Armirna mreža



Področja uporabe

Alkalijsko odporna, s steklenimi vlakni ojačana armirna mrežica, ki se dodatno vgradi pod vseploskovnim armiranjem. Za povečanje odpornosti ometa proti udarcem na mehansko obremenjenih površinah (npr. območje podzidka) v TIS.


Lastnosti materiala

- Alkalno odporen
- Brez mehčal
- Brez zamikanja
- Moč solz po staranju: > 1000 N/50 mm

Izvedba



Tehnični podatki

| | |
|------------------------------------|---|
| Koda artikla | 2000148135 |
| EAN | 9003304113972 |
| Embalaža |  |
| Količina na paleto | 25 m ² /EN |
| Enota na paleto | 30 EN/p |
| Barva | bela |
| Poraba | pribl. 1,1 dm/m ² |
| Dolžina | 2500 cm |
| Širina | 100 cm |
| Gramatura | pribl. 330 g/m ² |
| Površinska masa gotovega proizvoda | 330 g/m ² |
| Odpornost proti pretrgu | > 4750 N/mm ² > 4100 N/mm ² |
| Temperatura podlage | 5 °C |

RÖFIX P10

Armirna mreža

Osnova materiala

- Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Izvedba

Pri tem vstavimo to mrežico brez gub v sveži nanos osnovnega ometa, oplemenitenega z umetnimi dodatki, in sicer brez prekrivanja na stikih (tj. na topi stik) po celotni površini in jo prevlečemo in poravnamo s plastjo ometa.

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta

ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.