GREUTOL



Design: Besenstrich wild

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

VERARBEITUNGSSCHRITTE



1. Auf die Armierungsschicht wird der Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen 3.0 mm Ri, leicht über Kornstärke aufgezogen.



2. Der noch frische Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, wird mit der Aufraubürste mit gleichmässigem Druck wild strukturiert.



3. Für ein gleichmässiges Erscheinungsbild ist die Bürste regelmässig mit Wasser zu reinigen.

Trocknen lassen



4. Nach der Trocknung des Deckputzes werden die groben Putzüberstände mit einem Schleifbrett (z. B. K16) abgeschliffen.

HINWEISE UND WERKZEUGE



5. Nachdem der Putz komplett trocken ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Greutol GreoColor OptiTop, auf Basis Acrylat/Silicasol-Technologie.

Trocknen lassen



6. Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Greutol GreoColor OptiTop-Überrollfarbe.

Verarbeitungshinweise

- Die unterschiedliche Wasserführung in der Besenstruktur kann zu Ablaufspuren führen.
- Nur soviel Material vorlegen, wie nass in nass verarbeitet werden kann.
- Die Stärke der Besenstruktur kann durch unterschiedliche Winkel beim Führen der Aufraubürste sowie dem ausgeübten Druck angepasst werden.
- Bei grösseren Putzflächen erhöht sich der Personalaufwand.
- Aufgrund der unterschiedlichen Werkzeughandhabung sind zusammenhängende Flächen vorzugsweise von derselben Person und mit demselben Werkzeug auszuführen.
- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal zu streichen.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte

- Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen 3 mm Rille
- Greutol GreoColor OptiTop, auf Basis Acrylat/Silicasol-Technologie





Benötigte Werkzeuge

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Aufraubürste
- Schleifbrett
- Lammfellrolle

GREUTOL

Hauptsitz
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen TG
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

12/2025