

SCHEMA TECNICA

Fixit 151 A

Lisciatura a spruzzo



Campi di applicazione

Fixit 151 A è un intonaco per soffitti e pareti interne in locali asciutti. È adatto a superfici in beton, intonaci di fondo, lastre da costruzione in gesso e strati di dispersione portanti. Sui supporti vecchi o fortemente assorbenti, applicare prima Fixit 491 Fondo penetrante senza solvente. È possibile realizzare superfici fini con una buona resistenza, adatte all'applicazione di vernici e di rivestimenti fini. L'applicazione della carta da parati è possibile solo a determinate condizioni, in conformità alle norme ASIPG e SIA 257, e deve essere concordata con il fornitore della carta da parati.

Caratteristiche

- Superficie liscia
- Molto facile da levigare
- In secchi e in sacchi
- Pronto all'uso
- Certificato ECO
- Superficie solida
- Certificato EC1 plus (GEV Ecode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011151A	181011151A1
EAN	7630141500003	7630141500010
Scheda Tecnica Info	Indice: ca. 15 L	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	
Unità per bancale	40 unit/Pal.	33 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm	
Resa	ca. 15 L/cf.	
Spessore dello strato - Note	max. 1 - 2 mm in una sola applicazione	

Fixit 151 A

Lisciatura a spruzzo

Materiale di base

- Copolimeri
- Cariche minerali

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C fino ad un massimo di +30 °C (aria e supporto). Su supporti in beton l'umidità residua non deve superare il 3 % della massa. In caso di costruzione a più strati, lo strato precedente deve essere asciutto.

Lavorazione

Spruzzare il materiale su tutta la superficie con la macchina intonacatrice e ripartire regolarmente con cazzuola o spatola. A seconda del supporto, applicare più mani. Con l'applicazione di spessori elevati, basse temperature e umidità dell'aria più marcata, i tempi di essiccazione si prolungano prima di ogni successivo rivestimento

Trattamento ulteriore

Dopo essiccazione, in base alle necessità, la superficie può essere levigata. Il tempo di essiccazione è ca. 12 ore per mm con una temperatura di +20 °C e con un'umidità relativa pari a 55-65 %.

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificazioni



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Fixit 151 A

Lisciatura a spruzzo

Corpo solido	Contenuto d'acqua	Contenuto di dispersione solida
in % ca.		
70	30	< 4 %