



Fixit 763

Weisskalk-Zementabrieb


Anwendung: Fixit 763 ist ein Deckputz zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich (nicht für WDVS geeignet). Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch und biozidfrei
 - Strukturvielfalt
 - Historische Putzstrukturen
 - Auf Zement- und Kalkuntergründe
 - Diverse Körnungen

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000578327	2000578328	2000578329	2000578330	2000578331
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 - 4 mm	5 - 6 mm
Kornstruktur	Vollabrieb				
Wasserzugabe	6 - 8,5 l/Sack				
Verbrauch	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 2,7 kg/m ²	ca. 5 kg/m ²	ca. 6,5 kg/m ²
Verarbeitungszeit	ca. 90 min				

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisskalk, Portlandzement
 - Zuschlagstoffe: Kalksteinsande
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 763 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 0,5 Liter Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben werden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Weitere Hinweise:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Trocknung
 Die Abbindezeit von Fixit 763 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei + 20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 763 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.



Fixit 763

Weisskalk-Zementabrieb

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.