



# RÖFIX P50

Staklena mrežica za armiranje


**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.


**Područja primene:** Sistemski ispitana, univerzalno primenjiva staklena mrežica za ugradnju s RÖFIX malterom za armiranje i renoviranje.  
Komponenta RÖFIX kontaktnih toplotno-izolacionih sistema.  
Kao visokovredna mrežica za armiranje masa za renoviranje u unutrašnjem i spoljašnjem području.

**Karakteristike:**

- Prikladno za saniranje pukotina
- Ne sadrži PVC
- Bez omekšivača
- Koeffcijent istezanja može da se usporedi sa sledećim malterima.
- Veličina oka: cca. 4-5 mm

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148136
NAV šifra:	111402
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	33 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	50 m <sup>2</sup> /jed
Dužina	5.000 cm
Širina	100 cm
Boja	narandžasta
Potrošnja	oko 1,1 dm/m <sup>2</sup>
Veličina oka	4 x 4 mm
Dopuštenje	ETA-04/0033 (ETAG 004) ETA-04/0034 (ETAG 004) ETA-04/0078 (ETAG 004) ETA-05/0125 (ETAG 004) ETA-06/0184 (ETAG 004)
Pakovanje	Omotane reciklovanom PE-folijom.
Temperatura podloge	> 5 °C
Težina	oko 145 g/m <sup>2</sup>

**Sastav:** • Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

**Ugradnja:** **Zaštita za mehanički jako opterećene delove fasade:** ako je s radi povećanja otpornosti fasade na udarce potrebno ugraditi dodatni armaturni sloj s mrežicom od staklenih vlakana, prvi se armaturni sloj izvodi s mrežicom bez preklapanja na rubovima. Pre ugradnje drugog armaturnog sloja potrebno je sačekati minimalno 24 časa da prethodni sloj osuši. Ugradnja drugog armaturnog sloja izvodi se na standardni način, s minimalnim preklapanjem 10 cm na rubovima u odnosu na prvi sloj.  
Rezani rubovi mrežice moraju da budu punoplošno prekriveni malterom - opasnost od prenosa kapilarne vlage.

**Napomene:** Mrežicu je potrebno štiti od mehaničkog oštećenja (npr. skidanje sloja mistrijom). Pripremljene i iskrojene komade mrežice ne savijati.



## RÖFIX P50

Staklena mrežica za armiranje

---

### Upozorenja:

Prema zakonu o hemikalijama nije potrebno označavati.  
Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

---

### Uputstva za ugradnju:

Mrežicu za armiranje površinski utisnuti bez nabora u sveže ugrađeni i nazubljeni osnovni malter s preklomom na spojevima min. 10 cm. Razvući i zaglatiti materijal gleterom tako da potpuno prekriva mrežicu. Po potrebi poravnati letvom.  
Mrežica za armiranje ugrađuje se površinski ali uz potpuno prekrivanje. Debljina prekrivanja treba da iznosi oko 1 mm - na spojevima gde se mrežica preklapa barem 0,5 mm.  
Rubni delovi mrežice moraju se preklapati barem 10 cm. Kao oznaka za preklapanje koriste se crne rubne trake.  
Na otvorima objekta (prozori, vrata) potrebno je izvesti dijagonalno armiranje trakama od mrežice za armiranje (min. mere 20 x 40 cm). Moguće je koristiti i gotova dijagonalna ojačanja približno istih mera. Dijagonalno armiranje ugrađuje se prije armiranja cele površine.  
Ako je mrežica urezana, npr. u području sidra, potrebno je dodatnu traku mrežice utisnuti preko mesta urezivanja.

---

### Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci.  
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.  
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .  
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.  
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.  
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.