

HASIT 600 Dünn-Filzputz



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

**Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu**

183739

EN 998-1: 2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Obyčejná malta CSI pro vnitřní / vnější omítku pro zdi, stropy, příčky a pilíře.

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Koeficient propustnosti vodních par $\mu$	$\mu \leq 20$
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS I