



RÖFIX NHL2

Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Bezcementno vezivo za malter, posebno za održavanje spomenika.
Prirodni i blago paljeni hidraulički kreč prema EN 459-1.

Karakteristike:

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvanredna obradivost
- Visoka paropropustljivost

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148189
ERGO	19220
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Potrošnja/ izdašnost	zavisno od mešavine maltera
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Nasipna gustoća (B3345)	oko 580 kg/m ³
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 2 N/mm ² (EN 459-1)
Klasifikacija kreča	NHL2
Sertifikat o ispitivanju	Institut za ispitivanje kreča i maltera, Köln
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
- Bez cementa
- Bez sintetičkih dodataka

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.
Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Upozorenja: Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe: minimalno 6 meseci.



ROFIX NHL2

Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.