

TECHNISCHE KAART

EXPERT 6

Sterke grondlaag voor tegels



Parameters

Een maatregel met verhoogde primereigenschappen op basis van een waterige dispersie van een acrylhars. Vermindert het absorptievermogen van de ondergrond en richt, stabiliseert en versterkt de stoffige vloer. Verbeterd de hechting en vergemakkelijkt de toepassing van de cementen en dispersie tegellijm. Voor binnen en buiten gebruik. Voor het gronden van ondergronden zoals gewoon beton en cellenbeton (bijv. gasbeton) muren van bakstenen, holle en volle betonblokken, gips anhydriet en gipsplaten.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Dampdoorlatend
- Vergroot de hechtingsgraad van verf en mortel
- Vergemakkelijkt het aanbrengen van verf en mortel
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	30733	39514
Verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	5 L/E	10 L/E
Unit per pallet	120 E/Pal.	40 E/Pal.
Kleur	kleurloos	
Verbruik	ca. 0,175 L/m ²	
Verbindingstijd	ca. 6 h	
pH-waarde	7	
Droogtijd	ca. 2 h (bij +20 °C)	

EXPERT 6

Sterke grondlaag voor tegels

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Additieven
- Water

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet gereinigd zijn van stof, vet, losmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij van scheuren en uitbloeiing

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet worden geseasoned en schoongemaakt. Verwijder inconsistente of niet-dragende delen van de ondergrond. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Gebarsten en bekraste oppervlakken moeten worden gerepareerd met vereffende mortel 428 of een alternatief aangepast aan het type ondergrond. De mortel in de gerepareerde gebieden moet droog en goed verbonden zijn. Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Cement-kalkpleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Gipspleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Gipsplat: Eenmalig gronden

Beton, gewapend beton: Eenmalig gronden

Dekvloer: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Bakstenen en keramische holle blokken: Eenmalig gronden

Elementen van cellenbeton: twee keer gronden

Oude dekvloer: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Vorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. Vermijdt overmatig gronden Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.