KREISEL

# TECHNISCHE KAART

## SILIKON NANOTECH 720

Siliconen-dichtingsmiddel

### Parameters

Massa gebruikt voor het afdichten van voegen rond gootstenen, badkuipen, douchekuipen, bidets, douchecabines, het in de hoeken voegen van keramische tegels, dilatatie, afdichten van buizen en verbindingen van PVC. Dient als universeel afdichtmiddel voor het opvullen van leemten in bouwmaterialen en decoratieve elementen. Is bestand tegen schimmels en kan worden gebruikt in zwembaden en in ruimten blootgesteld aan vocht. Een breed scala aan kleuren maakt het mogelijk om de kleur aan te passen aan de toegepaste bouwmaterialen.

### Properties

- Hoge hechtingsgraad
- Hoge elasticiteit
- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Bestand tegen schimmels
- Glad oppervlak
- Gemakkelijk in gebruik.

### Gebruikswijze

### Technische parameters

| Artikelnummer | 2000951863 | 2000832801 | 2000635479 | 2000635478 | 2000951854 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 5907418015235 | 5907418015341 | 5907418015358 | 5907418015259 | 5907418015327 |
| Verpakking | | | | | |
| Hoeveelheid in de verpakking | 280 ml/E | | | | |
| Unit per pallet | 12 stk./karton | | | | |
| Kleur | Staal | karamel | lichtbruin | Grafiet | Beige |
| Verbruik | ca. 0,03 L/lfm. | | | | |
| Voegbreedte | 0-10 mm | | | | |
| Verbindingstijd | ca. 24 h | | | | |
| Droogtijd | ca. 10 min | | | | |
| Beloopbaarheid | 24 h | | | | |
| Dichtheid | ca. 1 g/cm$^3$ | | | | |

# SILIKON NANOTECH 720

Siliconen-dichtingsmiddel

| Artikelnummer | 2000951863 | 2000832801 | 2000635479 | 2000635478 | 2000951854 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwerkingstijd | 10 min | | | | |

| Artikelnummer | 424977 |
|---|---|
| EAN | |
| Verpakking | |
| Hoeveelheid in de verpakking | 280 ml/E |
| Unit per pallet | 15 stk./karton |
| Kleur | gekleurd |
| Verbruik | ca. 0,03 L/lfm. |
| Voegbreedte | 0-10 mm |
| Verbindingstijd | ca. 24 h |
| Droogtijd | ca. 10 min |
| Beloopbaarheid | 24 h |
| Dichtheid | ca. 1 g/cm$^3$ |
| Verwerkingstijd | 10 min |

## Samenstelling

- Vulmiddel
- Pigmenten
- Dispersie siliconenpolymeer met nanodeeltjes
- Synthetische rubber

## Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +40 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.

## Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet gelijk, dragend, stabiel vrij van vuil, ontvet en droog zijn. De bestaande vuil en resten van eerdere dichtingmaterialen verwijderen. Bij diepe scheuren een dilatatieprofiel toepassen. Om bevuiling van de omgeving van de sleuf te voorkomen de randen van de voeg voorafgaand aan het aanbrengen van de massa afplakken met zelfklevend plakband. In ieder geval wordt aanbevolen om de compatibiliteit van het product met het verzegelde element te controleren.
Alle ondergronden: Reinigen en ontvetten

## Voorbereiding van het product

Het uiteinde van het patroon boven het schroefdraad afsnijden en vervolgens de doseertuit bevestigen en afsnijden op een hoogte die in overeenstemming is met de breedte van de te vullen holte.

## Gebruikswijze

De massa met de afdichtkitspuit gelijkmatig inspuiten, zonder dat er holten gedeeltelijk ongevuld blijven, zodat het aan niet meer dan twee randen van de ondergrond hecht. Waar nodig glad strijken met geschikt gereedschap bevochtigd met water voordat het oppervlak droog is. Vóór de vorming van de coating, het gebruikte zelfklevende plakband verwijderen.

# SILIKON NANOTECH 720

Siliconen-dichtingsmiddel

## Opmerkingen voor de uitvoering

Beschikbare kleuren: jasmijn, wit, beige, bruin, licht bruin, bahama, caramel, manhattan, zilver, grafiet, grijs, baksteenrood, krokus, mint, roze, bermuda, licht blauw, zwart, geel, marine, licht groen, olijf, groen, rood, bordeaux, donker olijfgroen.

## Label

## Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van +20 °C en een luchtvochtigheid van 60 %. In het geval van drogen, uitharden, voegen, openen, correctie, waterbestendigheid, etc. worden deze waarden gegeven voor de typische laagdikte van een bepaald product, die voor tegellijm ongeveer 5 mm is, lijmen voor thermische isolatie ongeveer 3 mm, grondpleister en zelfnivellerende gietvloeren 10 mm, dekvloeren 25 mm. In bijzondere gevallen kunnen ze afwijken van het aangenomen gemiddelde en moet dit experimenteel worden bepaald. In twijfelgevallen en in gevallen die niet onder deze bepaling vallen, wordt aanbevolen contact op te nemen met de technische dienst van KREISEL.
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.

Technische Kaart | NL | 07.08.2026