

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX XPS 300 SO

XPS-Perimeterdämmplatte




Anwendungsbereiche

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff mit sägeroher Oberfläche für die Perimeterdämmung.

Eigenschaften

- Wärmedämmend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000571444	2000571446	2000571448	2000571450	2000571452
EAN	9003304424795	9003304424818	9003304424832	9003304424856	9003304424870
Verpackung					
Menge pro Einheit	5,25 m²/EH	3,75 m²/EH	3 m²/EH	2,25 m²/EH	
Einheit pro Palette	7 Stk./EH	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH	
Breite	1250 mm				
Höhe	600 mm				
Dämmdicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Brandverhalten	E EN 13501-1				
Wärmeleitfähigkeit λD	0,035 W/mK				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m³				
Untergrund Temperatur	5 °C				

Artikelnummer	2000571454	2000571456	2000571458	2000571460	2000571461
EAN	9003304424894	9003304424917	9003304424931	9003304424955	9003304424962
Verpackung					
Menge pro Einheit	2,25 m²/EH	1,5 m²/EH			
Einheit pro Palette	3 Stk./EH	2 Stk./EH			

RÖFIX XPS 300 SO

XPS-Perimeterdämmplatte

Artikelnummer	2000571454	2000571456	2000571458	2000571460	2000571461
Breite	1250 mm				
Höhe	600 mm				
Dämmdicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Brandverhalten	E EN 13501-1				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,035 W/mK				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m ³				
Untergrund Temperatur	5 °C				

Materialbasis

- Extrudiertes Polystyrol-Granulat

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.