

TECHNISCHE KAART

GRUNTOLIT-SO 305

Vorstrijkvrij Siliconen grondverf



Parameters

Middels op basis van siliconenhars voor het gronden van ondergronden die voor alles specifiek voorbestemd zijn voor het verven met siliconenverf en silicaat-siliconenverf (SISI) Beperkt en vereffend het absorptievermogen, vergemakkelijkt het verven en vergroot de hechting van de verf aan de ondergrond


Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Dampdoorlatend
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Vergemakkelijkt het verven
- Vermindert de absorptie

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	6414
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	5 L/E
Unit per pallet	120 E/Pal.
Kleur	kleurloos
Verbruik	ca. 0,175 L/m ²
Verbindingstijd	ca. 6 h
pH-waarde	7
Droogtijd	ca. 2 h (bij +20 °C)

GRUNTOLIT-SO 305

Vorstrijklak Siliconen grondverf

Samenstelling

- Polymeerdispersie
- Dispersie siliconenpolymeer met nanodeeltjes
- Water
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet gereinigd zijn van stof, vet, losmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij van scheuren en uitbloeiing

Vorbereiding van de ondergrond

Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn. Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Cement-kalkpleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Gipspleister: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Gipsplat: Eenmalig gronden

Beton, gewapend beton: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Bakstenen muur.: in het geval van groot absorptievermogen, twee keer gronden

Houten ondergrond (board, planken, spaanplaat): Niet geschikt.

Minerale en dispersie dunlagige pleister: Eenmalig gronden

Vorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind. Vermijdt overmatig gronden

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.