

FICHE TECHNIQUE (FT)

Mortier-colle S2 revêtements lourds

Colle pour pierre naturelle, céramique et brique
klinker




Domaines d'application

Mortier adhésif minéral pour carreaux destiné aux pierres naturelles, pierres clinker et revêtements céramiques dans un système ITE «StoneEtics». Comme mortier d'enrobage avec tissu de soutien 15 x 15mm pour pierres artificielles légère en béton avec le système StoneEtics 103.

Propriétés

- Excellente mise en œuvre
- Minéral
- Adhérence élevée (C2)
- Stabilité élevée (T)
- Temps de mise en œuvre prolongé (E)
- Très déformable (S2)
- Gris clair

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000155256
Emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unité par palette	48 unité/pal
Granulométrie	0-0,5 mm
Couleur	Blanc naturel
Consommation	env. 4 kg/m ²
Remarque de consommation	Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.
Valeur moyenne d'ajout d'eau	6,8 L/sac

Mortier-colle S2 revêtements lourds

Colle pour pierre naturelle, céramique et brique klinker

Numéro d'article	2000155256
Comportement au feu	A2
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Durée d'ouverture	30 min

Base du matériau

- Additifs adaptés
- Agrégats légers
- Sables (sables de quartz)
- Ciments

Conditions de mise en œuvre

Température de l'air, de la surface, du mortier et des panneaux: +5 °C à +30 °C.

Support

Greutol Combi light 432. Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide.

Consigne de mise en œuvre

Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Crépissages et travaux de plâtrerie» 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit», de même que la fiche «Céramique de façades» de l'ASC.

Mise en œuvre

Avec un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Bien mélanger à nouveau après une maturation de 5 min. Le matériel mélangé doit être mis en

œuvre dans les 30 minutes. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant. Le produit est appliqué en procédé de double encollage. Étaler le mortier adhésif sur le mur et bien lisser avec les dents de la truelle dentelée. Après avoir aminci la couche à l'arrière, bien enfoncer frais sur frais.

Avertissement relatif aux dangers

Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Stockage

Conserver au sec et sur des palettes en bois. Période de conservation: min. 12 mois.

Certificats



Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et

Mortier-colle S2 revêtements lourds

Colle pour pierre naturelle, céramique et brique klinker

excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mélanger avec des additifs étrangers. Pour des raisons de fabrication, une légère différence de teinte peut se produire lors d'une cuisson/carrière. Avant la mise en œuvre, il est conseillé de répartir/mélanger les palettes/cartons sur l'objet afin d'obtenir une coloration uniforme.