

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX AP 320

Punte de aderență



Domenii de utilizare

Grund de specialitate versatil, fără solvenți, întărit cu cuarț și cu proprietăți de aderență, destinat pregătirii substraturilor netede sau slab până la deloc absorbante (pardoseală și pereți) atât în interior, cât și în exterior. Se aplică pe betoane cofrate, plăci vechi rezistente (de exemplu, placă peste placă), substraturi de lemn rezistente, pe multe metale, de exemplu, cutii de rulouri, și pe toate substraturile neabsorbante, precum și ca agent de aderență sofisticat înainte de aplicarea șapei autonivelante. În sistemele ETICS, se utilizează împreună cu adezivii de sistem verificați conform ETAG.

Proprietăți

- Fără solvenți sau plastifianți (L.F.)
- punte de aderență pe suprafețe netede
- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală
- Se usucă rapid
- Utilizabil universal

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000151774	2000151775
EAN	9003304378432	9003304378449
Ambalaj		
Cantitate per unitate	5 L/UM	10 L/UM
Consum	ca. 0,2 L/m ²	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Timp de uscare	≥ 6 h	
Densitate	ca. 1,56 kg/L	
Conținut de părți solide	ca. 78 %	
Valoare pH	8	
Temperatura suportului	5-25 °C	

RÖFIX AP 320

Punte de aderență

Compoziție

- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Întărit cu cuarț

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Suprafețele nu foarte amorsate (adiacente) trebuie acoperite, stropii de șpritz trebuie imediat îndepărtați.

Suportul

Ca straturi suport sunt adecvate: toate suporturile rezistente precum betonul, șape, plăci ceramice, metale, tencuială etc.

Informații punere în operă

Timpul de uscare depinde de stratul suport și de stratul ulterior (vezi fișele tehnice ale șapelor RÖFIX, șapelor autonivelante și adezivilor de plăci ceramice RÖFIX). Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Punere în operă

Se aplică nediluat cu trafaletul sau bidineaua pe stratul suport.

Instrucțiuni

Valorile limită EU pentru acest produs: (Kat. II A/g)/30 g/L (din 2010). Acest produs conține < 30 g/L COV

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoaroase, ferite de îngheț. Valabilitate minim 24 luni. Conform regulament 1907/2006/EG anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relative a aerului.

Certificat



Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.