

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Sisma Elibarre 316

Schraubenförmige Stäbe aus kaltgezogenem Edelstahl AISI 316




Anwendungsbereiche

Schraubenförmige, kaltgezogene Stäbe aus rostfreiem Stahl AISI 316, erhältlich in verschiedenen Durchmessern: Ø 6, 8, 10, 12 mm. Ihre verschiedenen Verwendungszwecke im Mauerwerk sind: Verstärkung von Fugen, Verschließen von Rissen und Übergängen sowie das Verkleben. Sie können auch als Verbindungselemente in der strukturellen Bewehrung und zur Verfestigung von Ausfachungen in der tragenden Stahlbetonstruktur verwendet werden.

Eigenschaften

- Schnelle und einfache Montage
- Hervorragende Haltbarkeit
- Witterungsbeständig
- Kompatibel mit allen Arten von Mauerwerk
- Geringe Invasivität
- Ausgezeichnete mechanische Leistung

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000957398	2000957399	2000957400	2000957401
EAN	9003304531295	9003304531301	9003304531318	9003304531325
INFO	Innendurchmesser: 3,5 mm	Innendurchmesser: 4 mm	Innendurchmesser: 4,2 mm	Innendurchmesser: 4,8 mm
Verpackung				
Menge pro Einheit	1 Stk.			
Einheit pro Palette	10 Stk./Ktn.			
E-Modul	125 GPa			

Materialbasis

- Edelstahl AISI 316

RÖFIX Sisma Elibarre 316

Schraubenförmige Stäbe aus kaltgezogenem Edelstahl AISI 316

Verarbeitung

1. Für die trockene Anwendung: mit einer Bohrmaschine ein Vorbohrloch bohren, das mindestens 2 mm kleiner im Durchmesser und mindestens so lang wie RÖFIX Sisma Elibarra ist.

RÖFIX Sisma Elibarra mit gleichmässigem Druck und dem RÖFIX Sisma Elibarra Dorn in die Vorbohrung einbringen.

2. Bei Verwendung mit Mörtel: RÖFIX Sisma Elibarra nach Plan mit einem Winkelschleifer ausschneiden. Fuge von altem Mörtel befreien, Staub und Schutt entfernen, trocken oder mit Hochdruckreiniger.

Einen unserer Werkstrockenmörtel (SismaDur, Belit solid, 952, 954) mittels Kelle oder Extrusionspistole auftragen, wobei der Mörtel tief in die RÖFIX Sisma Elibarra-Fuge eindringt.

Die Fuge mit dem gleichen Konstruktionsmörtel (SismaDur, Belit solid, 952, 954) abdichten.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Bei der Vorbereitung und Verlegung der Bewehrungssysteme persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhelm, Handschuhe, Schutzbrille und Staubmaske. Das Produkt muss vor der Installation von Staub, Öl, Fett usw. gereinigt werden.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

RÖFIX Sisma Elibarre 316

Schraubenförmige Stäbe aus kaltgezogenem Edelstahl AISI 316

Eigenschaften	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm
Standardlänge (m)	1			
Zugkraft aus dem Ziegeluntergrund (Trockenverlegung) (kN).	> 3 Restverformung < 5 mm. Verankerungslänge > 130 mm.	> 6 Restverformung < 5 mm. Verankerungslänge > 130 mm.	> 8 Restverformung < 5 mm. Verankerungslänge > 130 mm.	
Zugkraft aus dem Ziegeluntergrund (Trockenverlegung) (kN).	> 2,5 Verbleibende Verformung < 1 mm. Verankerungslänge > 130 mm.			
Zugkraft aus C16/20-Betonunterlage (trocken) (kN).	> 0,9 Verbleibende Verformung < 1 mm. Verankerungslänge > 130 mm.			
Höchste Zugbruchlast (kN)		> 11,0	> 14,5	
Zugfestigkeit (MPa)		> 1000	> 1100	
Höchstzugkraft in Scherung (kN)		> 8,5	> 11,5	
Schubfestigkeit (MPa)		> 800	> 900	
Elastizitätsmodul (GPa)		125		