



HASIT QUADROLINE-EPS KLEIN

Montagequader

Anwendungsbereiche: EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger und Werbetafeln.
Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.
Als Druckunterlage für mittelschwere Drucklasten.

- Eigenschaften:**
- Dauerhaft stabile Montage
 - Hohe mechanische Belastbarkeit
 - Wärmebrückenfrei
 - Dämmdickenabhängig

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000073588	2000073575	2000073576	2000073597	2000073598
EAN	7630023102271	4038502160546	4038502160553	7630023102295	4038502160560
Zolltarifnr.	39031100				
Verpackungsart					
Dämmdicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Breite	100 mm				
Höhe	100 mm				
Nutzfläche	78 mm				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,045 W/mK				
Raumgewicht	160 kg/m ³				
Brandverhalten (DIN 4102)	B2				
zul. Zugkraft Element	≤ 70 kg				
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 80 kg				
zul. Querkraft	≤ 112 kg				

Art.-Nr.	2000073599	2000073600	2000073601	2000073602	2000073603
EAN	4038502160577	4038502160584	7630023102349	7630023102356	7630023102363
Zolltarifnr.	39031100	39031100	39211100	39211100	39031100
Verpackungsart					
Dämmdicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Menge pro Einheit	1 Stk./EH				
Breite	100 mm				
Höhe	100 mm				
Nutzfläche	78 mm				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,045 W/mK				
Raumgewicht	160 kg/m ³				
Brandverhalten (DIN 4102)	B2				
zul. Zugkraft Element	≤ 70 kg				
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 80 kg				



HASIT QUADROLINE-EPS KLEIN

Montagequader

Art.-Nr.	2000073599	2000073600	2000073601	2000073602	2000073603
zul. Querkraft	≤ 112 kg				

Art.-Nr.	2000073604	2000073605	2000073606
EAN	7630023102370	7630023102387	7630023102394
Zolltarifnr.	39031100		
Verpackungsart			
Dämmdicke	260 mm	280 mm	300 mm
Menge pro Einheit	1 Stk./EH		
Breite	100 mm		
Höhe	100 mm		
Nutzfläche	78 mm		
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,045 W/mK		
Raumgewicht	160 kg/m ³		
Brandverhalten (DIN 4102)	B2		
zul. Zugkraft Element	≤ 70 kg		
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 80 kg		
zul. Querkraft	≤ 112 kg		

Materialbasis: • Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht.

Untergrund: Erforderliche Haftzugfestigkeit von 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm² ggf. mit Haftzugtests ermitteln. Eine vollflächige Verklebung ist Voraussetzung.

Verarbeitung: Befestigungselement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten versetzen. Auf die innere Klebefläche des Elements Klebemörtel vollflächig auftragen und dämmplattenbündig anpressen.
Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert.
Verschraubungen der Fremdmontagen sind nur für leichte Lasten zulässig. Schwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden.
Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und großer Steigung (z.B. Rahmenschrauben).
Vorstecken mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

Lagerung: Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.