

HASIT 982



03

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising  
 SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

183638/1

Declarația de performanță este disponibilă electronic pe [www.hasit.ro](http://www.hasit.ro).

EN 998-2:2016

1497

Mortar normal de zidărie (G)

Rezistență la compresiune	M 10
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare) verificată conform EN 1052-3, anexa B în legătură cu piatra de referință din nisip calcaros cu un conținut de umiditate de 3 până la 6 %: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$
Conținut cloruri	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/mK}$ pentru P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/mK}$ pentru P=90%
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD