

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralisationsanstrich



Anwendungsbereiche

Aufbrennsperre zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Untergründe, wie z.B. Porenbeton und Leichtziegel vor dem Auftrag von gips-, kalk-, und zementgebundener Putze.

Eigenschaften

- Spritzbar
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Hohe Ergiebigkeit, je nach Untergrund verdünnbar bis maximal 1:10
- Bindet Staub und lose Teile
- Festigt den Untergrund

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952179
EAN	4038502150820
Zolltarifnr.	32099000
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 L/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Blau
Verbrauch	ca. 0,35 L/m ²
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Austrocknungszeit	ca. 24 h
pH-Wert	9
Spez. Gewicht	1 kg/L

HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralisationsanstrich

Materialbasis

- Dispersionsbindemittel
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

Untergrund

Untergrund muss trocken und frei von jeder Art von Verschmutzung sein. Die Untergrundprüfung hat laut DIN 18350 zu erfolgen.

Zubereitung

HASIT Aufbrennsperre wird von 1:2 bis 1:10 (das heißt einfache bis zehnfache Wassermenge) mit sauberem Wasser verdünnt. Der Verdünnungsgrad richtet sich nach dem Saugverhalten des Untergrundes. Übermäßiger Auftrag an einer Stelle ist zu vermeiden. Den Inhalt des Kübels öfters umrühren. Auf Leichthochlochziegeln LHZ bei Temperaturen < +25 °C und hoher Luftfeuchte ist keine Aufbrennsperre notwendig. Bei höheren Temperaturen auf LHZ ist HASIT Aufbrennsperre im Verhältnis von 1:10 zu verdünnen. Zu starker, oder unverdünnter Auftrag verschlechtert die Putzanhaftung und ist deshalb unbedingt zu vermeiden.

Verarbeitungshinweis

Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung ca. 24 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung).

Verarbeitung

Vor Auftrag der nachfolgenden Beschichtung die vollständige Austrocknung des Untergrundes prüfen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.
Lagerung max. 12 Monate

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder

HASIT AUFBRENNSPERRE

Neutralisationsanstrich

Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter des BFS und des VDPM/IWM sowie der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.