

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT MW-DDPL DP3 035

MW-Deckendämmplatte, Sichtseite vlieskaschiert



Anwendungsbereiche

Nichtbrennbare Mineralwolldämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von Tiefgaragen- und Kellerdecken. Die Sichtseite der Platte ist mit naturweißen Glasvlies versehen. Die Plattenoberseite kann nachträglich farblich beschichtet werden. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$ Anwendungsgebiet nach der neuen DIN 4108-10: DI und WI-zk.

Eigenschaften

- Sichtseite Glasvlies naturweiß
- WLG 035
- Euroklasse A1 nicht brennbar
- Schallabsorberklasse A
- Diffusionsoffen
- Bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- Bis 30 % Recycling-Glas
- LABS-Konform

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000064210	2000064044	2000064211	2000064212	2000092136
EAN	4038502162755	4038502162748	4038502162762	4038502162779	4038502162786
Zolltarifnr.	68061000				
Verpackung					
Menge pro Einheit	5,672 m²/EH		4,254 m²/EH	2,836 m²/EH	
Einheit pro Palette	113,44 m²/Pal.	136,128 m²/Pal.	85,08 m²/EH	68,064 m²/EH	56,72 m²/EH
Länge	1194 mm				
Breite	594 mm				
Dämmdicke	60 mm	50 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Wasserdampfdiffusion	1 DIN EN ISO 10456				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,035 W/mK				
Spez. Wärmekapazität	1,03 kJ/kg K				

HASIT MW-DDPL DP3 035

MW-Deckendämmplatte, Sichtseite vlieskaschiert

Artikelnummer	2000092157	2000958497
EAN	4038502162793	4038502162823
Zolltarifnr.	68061000	
Verpackung		
Menge pro Einheit	2,127 m ² /EH	
Einheit pro Palette	42,54 m ² /EH	
Länge	1194 mm	
Breite	594 mm	
Dämmdicke	140 mm	160 mm
Wasserdampfdiffusion	1 DIN EN ISO 10456	
Wärmeleitfähigkeit λD	0,035 W/mK	
Spez. Wärmekapazität	1,03 kJ/kg K	

Materialbasis

- Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen

Untergrund-Vorbehandlung

Der Klebeuntergrund ist vorab auf Eignung zu überprüfen und muss seine Ausgleichsfeuchte erreicht haben (max. Restfeuchte 4 Masse %).

Verarbeitung

Die Platten können mechanisch befestigt oder geklebt werden. Eine mechanische Befestigung erfolgt mit Dübeln (bei untergeordneter Rolle optischer Ansprüche). Eine zeitsparende und schnelle Montage ermöglicht die Verklebung. Bei problematischen Untergründen oder bei eingeschränkter Anfangshaftung kann bei Bedarf auch eine kombinierte Befestigung (Kleben und zusätzliches Dübeln) angewandt werden. Ab Plattendicke ≥ 140 mm wird für die Klebmontage das sogenannte Floating-Buttering-Verfahren empfohlen. Die vlieskaschierte Plattensichtseite kann nachträglich mit einer Silikatfarbe beschichtet werden.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

In der Einzelverpackung, trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern. Vorsichtig transportieren, nicht werfen. Kartonverpackte Produkte nicht auf Kante oder Ecke absetzen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den

HASIT MW-DDPL DP3 035

MW-Deckendämmplatte, Sichtseite vlieskaschiert

vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.