

## TECHNICKÝ LIST (TL)

### Vápenný hydrát dolomitický

Velmi jemný, objemově stálý




#### Oblast použití

Jako pojivo do malt a omítek, jiných stavebních výrobcích a inženýrských stavbách. V energetickém průmyslu (např. pro odsíření). Obsah CaO + MgO: min. 80,0 %, z toho MgO: min. 5,0 %, Obsah CO<sub>2</sub>: max. 7,0 %, Obsah SO<sub>3</sub>: max. 2,0 %, Vlhkost: max. 2,0 %, Zbytek na síti 0,09 mm: max. 7,0 %, na síti 0,2 mm: max. 2,0 %. Odpovídá ČSN EN 459-1:DL 80 – S1

#### Zpracování



#### Technická data

Číslo výrobku	2000023109	2000023107
Balení		
Množství na balení	22 kg/Bal.	1000 kg/Bal.
Balení na paletě	40 Množ./Pal.	

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

#### Skladování

Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladujte minimálně 6 měsíců.

## Vápenný hydrát dolomitický

Velmi jemný, objemově stálý

### Všeobecné informace

---

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.