

SCHEDA TECNICA

Fixit 439

Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera



Campi di applicazione

Incollare

Fixit 439 è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo, fibre minerali e fibre di legno, come pure per l'esecuzione dell'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete d'armatura a maglie strette.

Strato intermedio

Come strato di livellamento su superfici ruvide e irregolari, nonché come supporto per il rivestimento della rete o intonaco di finitura. Come strato di fondo su pannelli in fibra di legno: i pannelli in fibra di legno devono essere impeccabili e senza giunti aperti - come specificato dal produttore del pannello.

Rasatura

Come rivestimento della rete su pannelli di polistirolo, PIR, lana minerale e fibra di legno ricoperti da uno strato di fondo, su beton e intonaci portanti, sia all'interno che all'esterno. I pannelli devono essere incollati in modo impeccabile e ben curati. I giunti aperti dei pannelli in polistirolo o PIR devono essere chiusi con spessori XPS o EPS (minimo 30 kg / m³). La superficie dei pannelli deve essere perfettamente levigata e spolverata. Fixit 439 il rivestimento può essere ricoperto da lastre di clinker, lastre di ceramica o Geopietra (osservare le istruzioni dell'Associazione svizzera dei piattrellisti «Facciata in ceramica»).

Caratteristiche

- Adatto a tutti i pannelli isolanti
- Minerale
- Rendimento elevato grazie agli aggregati leggeri
- Bianco naturale
- Per l'incollaggio diretto sul calcestruzzo
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011439	181022439
EAN	7630141502595	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Consumo	ca. 3,5 kg/m ² (Incollare) ca. 3,5 kg/m ² (Rasatura (EPS)) ca. 5 kg/m ² (Rasatura (MFP))	

Fixit 439

Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera

Codice articolo	181011439	181022439
Aggiunta d'acqua	7-9 L/Sack	
Spessore dello strato - Note	Armatura a strato singolo: 4 - 7 mm Armatura a doppio strato: 7 - 12 mm	
Tempo di lavorazione	60 min - 90 min	

Materiale di base

- Calce idrata
- Sabbie silico calcaree
- Cemento bianco

Lavorazione

Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto. Fixit 439 può essere lavorato anche con la macchina intonacatrice.

Incollare

L'applicazione del rivestimento avviene mediante strisce sui bordi o su tutta la superficie con una spatola dentata. La superficie di contatto del rivestimento deve essere almeno del 40%. Per l'isolazione interna, i pannelli devono essere incollati su tutta la superficie.

Strato intermedio

Lo strato di fondo sui pannelli in fibra di legno deve essere applicato il prima possibile con uno spessore compreso tra 4 e 7 mm. Serve anche come protezione contro le intemperie. Tempo di attesa ca. 2 settimane.

Armatura

Le reti d'armatura 7x7 devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto con una scopa. Il primo strato viene reso ruvido con una scopa e deve essere asciutto prima dell'applicazione del secondo strato (spessore minimo 4-5 mm) (tempo di asciugatura di almeno 1 giorno per mm di spessore a +20 °C / 65% di umidità relativa). La rete d'armatura del secondo strato viene posizionata al centro o nel terzo esterno.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme sono necessarie delle misure di protezione dell'intonaco combinato fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Fixit 439

Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non sollecitare meccanicamente i pannelli incollati se non dopo 3 giorni dall'applicazione. In caso di sovrapposizione con listello di clinker, pannelli murali, ecc. è richiesto il fissaggio meccanico con tasselli a vite del sistema ITE attraverso il rivestimento.