




## Fixit 439

Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera

<b>Impiego:</b>	<p><b>Incollare</b>          Fixit 439 è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo, fibre minerali e fibre di legno, come pure per l'esecuzione dell'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete d'armatura a maglie strette.          Strato intermedio          Come strato di livellamento su superfici ruvide e irregolari, nonché come supporto per il rivestimento della rete o intonaco di finitura.          Come strato di fondo su pannelli in fibra di legno: i pannelli in fibra di legno devono essere impeccabili e senza giunti aperti - come specificato dal produttore del pannello.</p> <p><b>Rasatura</b>          Come rivestimento della rete su pannelli di polistirolo, PIR, lana minerale e fibra di legno ricoperti da uno strato di fondo, su beton e intonaci portanti, sia all'interno che all'esterno.          I pannelli devono essere incollati in modo impeccabile e ben curati. I giunti aperti dei pannelli in polistirolo o PIR devono essere chiusi con spessori XPS o EPS (minimo 30 kg / m<sup>3</sup>).          La superficie dei pannelli deve essere perfettamente levigata e spolverata.          Fixit 439 il rivestimento può essere ricoperto da lastre di clinker, lastre di ceramica o Geopietra (osservare le istruzioni dell'Associazione svizzera dei piatrellisti «Facciata in ceramica»).</p>
<b>Caratteristiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatto a tutti i pannelli isolanti</li> <li>• Minerale</li> <li>• Rendimento elevato grazie agli aggregati leggeri</li> <li>• Bianco naturale</li> <li>• Per l'incollaggio diretto sul calcestruzzo</li> </ul>
<b>Lavorazione:</b>	
<b>Composizione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leganti: cemento bianco, calce idrata</li> <li>• Aggregati: sabbia silico calcare e aggregati leggeri granulometria 0 - 1,2 mm</li> <li>• Additivi: sostanze igroscopiche, aggrappanti, idrofobizzanti, aeranti</li> </ul>
<b>Generalità:</b>	<p>Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.</p>
<b>Lavorazione:</b>	<p>Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto.          Fixit 439 può essere lavorato anche con la macchina intonacatrice.</p> <p><b>Incollare</b>          L'applicazione del rivestimento avviene mediante strisce sui bordi o su tutta la superficie con una spatola dentata. La superficie di contatto del rivestimento deve essere almeno del 40%.          Per l'isolazione interna, i pannelli devono essere incollati su tutta la superficie.          Strato intermedio          Lo strato di fondo sui pannelli in fibra di legno deve essere applicato il prima possibile con uno spessore compreso tra 4 e 7 mm. Serve anche come protezione contro le intemperie. Tempo di attesa ca. 2 settimane.</p> <p><b>Rasatura</b>          Le reti d'armatura a maglie strette devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto con una scopa.</p>
<b>Trattamento ulteriore:</b>	<p>In caso di condizioni meteorologiche estreme sono necessarie delle misure di protezione dell'intonaco combinato fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, ecc.).</p>
<b>Stoccaggio:</b>	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>



## Fixit 439

Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera

---

**Certificati:**

---

**Ulteriori indicazioni:**

---

**Osservazioni particolari:**

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non sollecitare meccanicamente i pannelli incollati se non dopo 3 giorni dall'applicazione.  
Gli intonaci di finitura con una granulometria <1,5 mm richiedono un doppio rivestimento della rete. Le strisce di tessuto devono essere perfettamente spianate e sfalsate di 50 cm. In caso di sovrapposizione con listello di clinker, pannelli murali, ecc. È richiesto il fissaggio meccanico con tasselli del sistema SITE (6 pezzi / m<sup>2</sup>) attraverso il rivestimento. Il peso del rivestimento, con l'intonaco, non deve superare 30 kg / m<sup>2</sup>.

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.