

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

KREISEL PP DRY

Külmumiskindel lisand



Rakendusvaldkonnad

See lisandit kasutatakse koos Kreisel tsemendipõhiste mineraalsete kleep- ja armeerimissegudega Kreisel 210, 220, 230, 240, et kiirendada nende nakkumist ja kuivamist madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse tingimustes. Seda toodet kasutatakse lisandina hilissügisel või varakevadel, kui õine temperatuur langeb alla 0 °C. Nimetatud Kreisel tooteid tuleks ette valmistada ja kasutada siis, kui õhu ja aluspinna temperatuur on kõrgem kui 0 °C ning õhutemperatuuri langus on ette nähtud 6–8 tunni pärast.

Omadused

- Lihtne kasutada
- Ei muuda teiste materjalide omadusi
- Kuni -5 °C taluvus pärast 6-8 tundi kuivamist
- Tööd saab teha madalatel temperatuuridel ja suurel niiskusel

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	4779026371048
EAN	4779026371048
Pakend	
Kogus ühiku kohta	8,4 kg/Tk.
Mahutihedus	ca. 1 g/cm ³
Aluspinna temperatuur	5-15 °C

Materiaalne alus

- Anorgaaniliste ühendite segu

KREISEL PP DRY

Külmumiskindel lisand

Töötlemistingimused

Kreisel mineraaltooteid, mis on segatud Kreisel PP DRY lisandiga, võib kasutada õhu ja aluspinna temperatuuril 0° kuni +15 °C ning suhtelise õhuniiskuse juures kuni 90 %.

objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.

Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.

Töötlemise juhised

Materjali sattumisel silma tuleb silmi koheselt loputada veega ja pöörduda arsti poole. Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

Töötlemine

Kreisel PP DRY lisand koos veega (200 g/25 kg kuiva segu) tuleb segada otse valmistatavasse segu, mis tuleb ära kasutada 90 minuti jooksul. 6–8 tunni jooksul (temp. +2 °C, niiskus 80 %) hakkab segu järk-järgult taluma -5 °C temperatuuri. Tähelepanu! Selle lisandi kasutamine kiirendab mineraaltoodete nakkeprotsessi. See toode ei muuda materjali vastupidavust ega lõplikke omadusi. Töid tehes ja pärast nende lõpetamist, kuni segu täielikult ei kõvene, tuleb tellingutele paigaldada kaitsekatted. Kõik muud selles kirjelduses märgitud materjalid tuleb kasutada vastavalt nende kasutusjuhenditele. ETICS-süsteemi täiendavaid ja järgmisi materjalikihte, mis kasutavad KREISEL PP DRY lisandit, võib aluspinnale kanda mitte varem kui 5 päeva möödumisel.

Ladustamine

Kõige parem kasutada 12 kuu jooksul alates tootmise kuupäevast, kui toodet ladustatakse kuivas ruumis, originaalpakendis ja kahjustamata kujul.

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik