



KREISEL PP DRY

Külmumiskindel lisand

Rakendusvaldkonnad: See lisandit kasutatakse koos Kreisel tsemendipõhiste mineraalsete kleep- ja armeerimissegudega Kreisel 210, 220, 230, 240, et kiirendada nende nakkumist ja kuivamist madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse tingimustes. Seda toodet kasutatakse lisandina hilissügisel või varakevadel, kui öine temperatuur langeb alla 0 °C. Nimetatud Kreisel tooteid tuleks ette valmistada ja kasutada siis, kui õhu ja aluspinnatemperatuur on kõrgem kui 0 °C ning õhutemperatuuri langus on ette nähtud 6–8 tunni pärast.

Omadused:

- Lihtne kasutada
- Ei mõjuta materjalide lõplikke omadusi
- 6-8 tunni pärast annab kuivamine segude külmakindluse -5 °C temperatuurile
- Tööd saab teha madalatel temperatuuridel ja suurel niiskusel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	4779026371048
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	8,4 kg/EH
Mahuline tihedus	ca. 1 g/cm³
Töötemperatuur	0 - 15 °C

Materiaalne alus:

- Anorgaaniliste ühendite segu

Töötlemine: Kreisel PP DRY lisand koos veega (200 g/25 kg kuiva segu) tuleb segada otse valmistatavasse segu, mis tuleb ära kasutada 90 minuti jooksul. 6–8 tunni jooksul (temp. +2 °C, niiskus 80 %) hakkab segu järk-järgult taluma -5 °C temperatuuri. Tähelepanu! Selle lisandi kasutamine kiirendab mineraaltoodete nakkeprotsessi. See toode ei muuda materjali vastupidavust ega lõplikke omadusi. Töid tehes ja pärast nende lõpetamist, kuni segu täielikult ei kõvene, tuleb tellingutele paigaldada kaitsekatted. Kõik muud selles kirjelduses märgitud materjalid tuleb kasutada vastavalt nende kasutusjuhenditele. ETICS-süsteemi täiendavaid ja järgmisi materjalikihte, mis kasutavad KREISEL PP DRY lisandit, võib aluspinnale kanda mitte varem kui 5 päeva möödumisel.

Töötlemistingimused: Kreisel mineraaltooteid, mis on segatud Kreisel PP DRY lisandiga, võib kasutada õhu ja aluspinnatemperatuuril 0° kuni +15 °C ning suhtelise õhuniiskuse juures kuni 90 %.

Ohuavaldused: Materjali sattumisel silma tuleb silmi koheselt loputada veega ja pöörduda arsti poole. Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

Ladustamine: Kõige parem kasutada 12 kuu jooksul alates tootmise kuupäevast, kui toodet ladustatakse kuivas ruumis, originaalpakendis ja kahjustamata kujul.

Üldine teave: Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.