

TEHNIČKI LIST

RÖFIX CalceClima® Finish Classic

Unutrašnja glet masa



Područja primene

Krečna glet masa za izrađivanje glatkih površina na osnovnim malterima unutrašnjih zidova. Za debljine do 3 mm. Potrebno premazati odgovarajućim završnim premazom.

Karakteristike

- Dobra obradivost
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropustnost
- Može se naneti direktno na gipsane ploče.

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000952711
EAN	9003304508914
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Tonovi boja	bela
Potrošnja	oko 1,5 kg/m ² /mm
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Jedinica potrebne količine vode	oko 11,5 L/jed.
Reakcija na požar	A1 EN 13501-1
Difuzija vodene pare	oko 15
Otvorenost za difuziju pare	Visoka paropropustnost
Minimalna debljina maltera	1 mm
pH vrednost	13
Spec. kapacitet toplote	oko 1 J/kg K

RÖFIX CalceClima® Finish Classic

Unutrašnja glet masa

Br. art.	2000952711
Nasipna gustina suvog maltera	oko 750 kg/m ³
Temperatura podloge	5-30 °C
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Sastav

- Kreč
- Udeo organskih supstanci <5%

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora biti bez prašine i prljavštine. Na krečno-cementne osnovne maltere sledeći slojevi ugrađuju se nakon njihovog potpunog stvrdnjavanja.

Priprema podloge

Visoko upijajuće podloge se prvo navlaže vodom (osim gipsanog maltera) ili pripremiti sa RÖFIX PP 301 HIDRO LF (razblaženim vodom u odnosu 1:3). Neravnine na osnovnom malteru prethodno stručno izravnati sa masom za izravnavanje, kao npr. RÖFIX Renoplus, Renostar.

Priprema materijala

Suvi malter mešati u posudi sa bistrom vodom pomoću podesnog mešača (rotirajući ručni mešač) dok ne nastane homogena masa. Nakon mešanja ostaviti da sazreva 10 minuta. Zatim još jednom kratko promešati. Za poboljšanje podatnosti materijal se može potopiti. Za to je potrebno pomiješani vapneni proizvod prekriti s malo vode.

Uputstva za ugradnju

Vreme sušenja pre nanošenja završnog sloja oko 24 sata (zavisno od temperature i vremenskih uticaja) Sveži malter ugraditi u roku od 6 sati Za vreme sušenja pobrinuti se da se prostor dovoljno provetrava. Neujednačenosti nastale za vreme obrade materijala moguće je ukloniti nakon 3 do 5 dana sušenja brus papirom (granulacija 180x220). Premazi i tapete mogu da se ugrađuju tek nakon potpunog stvrdnjavanja materijala (oko 4 nedelje). Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Nanositi nehrđajućim gleterom/mistrijom za gletanje. Za uspostavljanje jake površine pogotovo kod grubih temeljnih maltera nakon sušenja prvog sloja može se naneti i drugi sloj. Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od prljanja i oštećenja. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

RÖFIX CalceClima® Finish Classic

Unutrašnja glet masa

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Tehničke vrednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojenjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosečnim vrednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovde nisu opisane neophodno je konsultovati se sa nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C/65 % r.F.) i mogu se menjati zavisno od uslova na gradilištu. Kod primene podloga koje nisu opisane u ovoj dokumentaciji neophodno je konsultovati se sa našim stručnjacima. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.