

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AJ 690

Masa za fugiranje klinkera CG2 WA




Područja primjene

Vodoodbojna masa za fugiranje prema EN 13888 (CG2 WA), otporna na habanje. Izrađena na bazi tras cementa, za širine fuga 5 – 15 mm. Za fugiranje glatkih i hrapavih, upojnih i slabo upojnih klinkera i klinker pločica i prirodnog kamena neosjetljivih boja. Primjena na unutarnjim i vanjskim standardnim podlogama. Za fugiranje dekorativnih pločica od klinkera u atestiranim RÖFIX StoneEtics toplinsko-izolacijskim sustavima.


Svojstva

- Ugradnja u fuge u zemljano vlažnoj ili rjeđoj konzistenciji.
- Paropropusno
- Otporno na cikluse smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli
- Smanjena napetost

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000960508	2000155115	2000155155
EAN	9003304541638	9003304476138	9003304477081
Tehnički list info	Zemljano-vlažna konzistencija: pribl. 1,5 litre/15 kg kanta. Kremasta konzistencija: pribl. 3,0 litre/15 kg kanta.		
Pakiranje			
Količina po jedinici pakiranja	15 Kg/jed.		
Jedinica po paleti	44 Jed./pal.		
Granulacija	0-1,2 mm		
Boja	prirodno bijela 8004	tamnosiva 9008	siva 9009
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.		
Izdašnost u litrama	0,6 L/kg		
Širina fuge	5-15 mm		
Dubina fuge	5-20 mm		
Reakcija na požar	A1		

RÖFIX AJ 690

Masa za fugiranje klinkera CG2 WA

Šifra artikla	2000960508	2000155115	2000155155
Koeficijent otpora difuziji vodene pare	25		
Tlačna čvrstoća	≥ 15 MPa (28 d)		
Čvrstoća pri savijanju	≥ 3 MPa		
Otpornost na starenje	visoka		
Vrijeme ugradnje	pribl. 30 min EN 1015-9		
Temperatura podloge	10-30 °C		

Sastav

- Kvarcni pijesak (klasiran)
- Tras
- Dodaci za vodoodbojnost
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +10 °C niti premašiti +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). Za tu su namjenu prikladna gusta skelska platna. Da bi spriječili negativan utjecaj prodora vlage tijekom fugiranja fasada ili dijelova fasada koji su izloženi utjecaju vremenskih prilika, npr. dijelovi koji nemaju konstrukcijsku zaštitu u vidu nadstrešnica ili streha, potrebno je provesti prikladne mjere zaštite. Potrebno je održavati ove preventivne mjere barem 3 dana nakon završetka radova.

Podloga

Ljepilo za klinker mora biti dovoljno suho, čvrsto, površine fuga čiste, bez prašine i mat vlažne. Dubina fuga bi u prosjeku trebala iznositi više od 8 mm, a manje od 16 mm, ali min. 5 mm, tj. maks. 20 mm. Kod TIS fasada treba obratiti pozornost na to da min. širina fuga iznosi 10 mm.

Priprema podloge

Površinu klinkera prethodno dobro navlažiti vodom (npr. koristiti vrtno crijevo za zalijevanje). Kod fugiranja ne smije biti preostale stajaće vode. Fuge moraju biti suhe, bez prašine, očišćene od ostataka ljepila i morta.

Priprema materijala

RÖFIX Masu za fugiranje izmiješati u čistoj posudi sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć mješalice, u homogenu, finu masu bez grudica.

Ugradnja

Zemljano vlažna konzistencija: Konzistencija je odgovarajuća tek kada je od mase moguće formirati lopticu koja se pri kotrljanju ne raspada. Smije se zamiješati samo onoliko morta koliko je moguće ugraditi u roku od oko 30 min. Klinker fuge do 9 mm mogu se jednoslojno fugirati, dok deblje klinker fuge treba dvoslojno fugirati. U prvom radnom koraku fugirati horizontalne fuge pa onda vertikalne fuge, dok u drugom radnom koraku obrnuto. Zaključiti fuge po mogućnosti u ravnini na vidljivoj strani klinkera. Za jednoličan izgled fuga preporuča se nakon nanošenja mase za fugiranje klinkera iste jednolično utisnuti pomoću komada crijeva, letvice ili špahtlice za fuge. Prejako utiskivanje pomoću metalnog gletera za fuge može uzrokovati tamne mrlje. Nije dozvoljeno fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka.

RÖFIX AJ 690

Masa za fugiranje klinkera CG2 WA

Napomene

Nije svaki klinker prikladan za ovakvo fugiranje. Općenito se preporučuje izrada testne površine kako bi se odredila širina fuga, boja fuga, tehnika fugiranja, eventualno i tehnika čišćenja. Naknadno hidrofobiranje površine s npr. RÖFIX PP 405 HYDROPHOB ili CreteoRepair CC 171 može biti korisno kod jako upojnih klinkera. Fuge koje se naknadno zapunjavaju masom za dilatacijske fuge odmah očistiti od viška mase za lijepljenje klinkera te rubove klinkera odvojiti čistim rezom. Ugraditi masu za dilatacijske fuge tek nakon što se u potpunosti osuši masa za lijepljenje klinkera. Ni u kojem slučaju koristiti materijal iz vreća u kojima se materijal jako zgrudao. Stoga, obratiti pozornost na ispravno skladištenje Morta za lijepljenje klinkera. Obzirom na uporabu prirodnih sirovina u procesu proizvodnje, može doći do odstupanja u boji. Da bi se spriječilo odstupanje u boji na fasadi, obavezno koristiti materijal proizveden istog dana. Brilljantnost boje svih cementnih mortova za fugiranje ovisi o vlazi koja dolazi iz podloge, temperaturi okoline te o uvjetima ugradnje na gradilištu. Različita vlažnost kao i tehnike ugradnje mogu dovesti do odstupanja u boji fuga. Temeljem raznih uvjeta mi kao proizvođač ne garantiramo za brilljantnost boje i izvedbu.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C , 65 % r.v.z.

Label



Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po

bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.