



EXPERT AM05

Монтажна анкерна суміш швидкотвердіюча

Сфера застосування: Суміш призначена для монтажу і закріплення деталей будівельних конструкцій, елементів обладнання, для заповнення монтажних отворів товщиною від 10 до 50 мм та вирівнювання поверхонь будівельних конструкцій.
Для заповнення отворів товщиною від 50 до 100 мм у розчинову суміш потрібно додати до 25 % щебню фракції 5–10 мм.
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Швидкотвердіюча
- Для монтажу колон

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	≈ 2 кг/дм ³

Склад:

- Суміш в'язучих речовин
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки

Основа: Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».
Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити.
В залежності від умов поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання.
Бетонні та залізобетонні основи змочити водою.

Підготовка продукту: Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 6 літрів чистої води (температура води від +5°C до +30°C) та перемішати за допомогою будівельного низькооборотного міксера до утворення однорідної маси.
Витримати 5 хвилин і повторно перемішати.
У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів.
Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Спосіб застосування: Розчин слід застосовувати відразу ж після перемішування.
Підготовлену робочу суміш розподіляється по поверхні заповнюючи порожнечі. Заповніть монтажний отвір розчином, стабілізуйте встановлений елемент на кілька хвилин.
Залишки розчинної суміші видалити механічно до затвердіння.
Одразу після використання інструменти слід промити водою.

Умови обробки: Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °C до +30 °C

Зберігання: 12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.



KREISEL®

EXPERT AM05

Монтажна анкерна суміш швидкотвердіюча

Загальна інформація:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.