



FEIN-KALKPUTZ 160

Jemná vápenná omietka (štuk)

Oblast' použití:

Jemná vápenná omietka s povrchovou úpravou filcováním určená na ručné spracovanie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vhodná na povrchovú úpravu všetkých typov zdrsnených jadrových omietok s možnosťou vyrovnania jadrovej omietky vrstvou do 2 mm. Na nanesenú vrstvu je nutné naniesť náter, do vonkajšieho prostredia odporúčame farby na báze siliátu alebo silikónu.
Nie je vhodná na následné obloženie obkladom alebo ťažkými tapetami a aplikáciu na armovacie cementové lepidlá.
Pri aplikácii omietok odporúčame dodržiavať pokyny a zásady uvedené v STN EN 13914-1 (2). V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

Vlastnosti:

- Výborné spracovanie.
- Ideálne rovnomerná štruktúra povrchu
- Prírodne biela
- Vysoké plošné krytie

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000068772
INFO	len Br
Druh obalu	
Množstvo v balení	30 kg/balenie
Množstvo na palete	35 kusov/paleta
Zrnitosť	0 - 0,5 mm
Výdatnosť	cca 22,5 l/vreće
Spotreba	cca 1,35 kg/m²/mm
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.
Spotreba vody	cca 12 l
Hrúbka vrstvy	1 - 2 mm
Minimálna hrúbka omietky	1 mm
Tepelná vodivosť λ 10, dry (STN EN 1745:2002)	$\leq 0,67$ W/mK pre P=50%
Tepelná vodivosť λ 10, dry (STN EN 1745:2002)	$\leq 0,76$ W/mK pre P=90%
Reakcia na oheň	A1
Trieda malty (EN 998-1)	CS I
Trieda malty (EN 998-1)	GP
Trieda malty (EN 998-1)	W _c 0

Materiálové zloženie:

- Dolomitické vápno
- Kvalitný vápencový piesok
- Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
- Minerálny

Stvrdnutie:

Filcovanie
Karbonatizácia



FEIN-KALKPUTZ 160

Jemná vápenná omietka (štuk)

Podklad:	Podklad musí být suchý, odprašný, bez námrazy, nasiakavý, rovný, primerane drsný a nosný, bez výkvetov a separačních látek napr. olejov a mastnoty. Celoplošne zdrsená a dokonale vyschnutá omietka. Podklad je nutné posoudit a upravit v súlade s STN EN 13914-1 (2).
Príprava podkladu:	Silno nasiakavé podklady vopred navlhčiť vodou, rôzne nasiakavé podklady upraviť vhodným prípravkom.
Príprava výrobku:	Pri ručnom spracovaní obsah vreca zamiešať s odporúčaným množstvom vody (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008) elektrickým miešadlom alebo kontinuálnou miešačkou. Dodatočné pridávanie plnív a prísad k hotovej maltovej zmesi je neprípustné. Nemiešajte s inými materiálmi. Čas miešania pri ručnom spracovaní 2–3 minúty.
Spracovanie:	Pri ručnom spracovaní omietku naniesť na podklad ručne plastovým alebo nerezovým hladítkom a na začiatku tuhnutia stočiť hladítkom so špongiou alebo filcom. Pri strojovom spracovaní bežnými omietacími strojmi na veľmi jemné omietky nastriekať na podklad, špachtľou alebo oceľovým hladítkom stiahnuť a povrchovo upraviť. Pred nanášaním ďalšej povrchovej vrstvy musí byť podklad úplne vyschnutý.
Pokyny k spracovaniu:	Po aplikácii je nutné zaistiť dobré schnutie a vytvrdnutie (napr. nútené vetranie). Priamy ohrev omietky nie je dovolený. Nátery alebo tapety sa smú použiť až po úplnom vyschnutí malty (cca 4 týždne).
Zvlášť dôležité:	Pri spracovaní je potrebné dodržiavať platné normy a predpisy pre každú konkrétnu oblasť použitia. Maximálna hrúbka vrstvy omietky nesmie prekročiť 2 mm.
Kvalita:	Produkt podlieha pravidelnej kontrole vo vlastnom laboratóriu a zároveň pravidelnej kontrole v nezávislých štátnych skúšobniach.
Balenie:	V papierových vreciach alebo voľne ložené v silách.
Skladovanie:	Skladovať v suchu a chlade na drevených paletách. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (max. 65 %).
Dĺžka skladovania:	minimálne 9 mesiacov.
Bezpečnosť práce:	Podrobné bezpečnostné informácie nájdete v samostatnej karte bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku je nutné tieto dôkladne prečítať.
Všeobecné informácie:	Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.