



APPRÊT 018

Apprêt pour constituer la couche primaire du support

Domaines d'application: Une peinture acrylique spécialisée pour constituer une couche primaire avant l'application principale des peintures de façades de couleurs intenses. Égalise la couleur du support. Disponible en couleur blanc ou colorée en fonction de la peinture de façade.
Résistante à l'eau et au gel
Pour tous les types de peintures.

Propriétés:

- Étanche à l'eau
- Résistance au gel
- Perméable à la vapeur

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	427251	427252
Type d'emballage		
Quantité par unité	5 l	15 l
Unités par emballage	80 pce/pal	33 pce/pal
Teinte	teinté	
Degré de brillance	Mat	
Densité	1,6 kg/dm ³	
Consommation	env. 0,25 l/m ²	
Durée de séchage	Jusqu'à 12 heures	
Perméabilité à la vapeur d'eau	W ₂	
Diffusion de la vapeur d'eau μ	V2	
Résistance à l'abrasion humide	≥ 5000 cycles	

Base du matériau:

- Blanc de titane
- Matières de remplissage minérales
- Additifs
- Pigments
- Eau
- Dispersion de polymères

Support: Renforcer une surface des substrats absorbants et poudreux à l'aide de GRUNTOLIT-SO 305. Éliminer les symptômes d'agression biologique. Les surfaces avec fissures et rayures doivent être réparées à l'aide d'un mortier de nivellement 428 ou autre, adapté à un type donné de support. Les mortiers doivent être complètement séchés et bien liés aux points de réparation. Les superficies non prévues aux travaux de peinture doivent être couvertes avant l'application des primaires.

Types de substrats:

Enduit de ciment-chaux: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5
Bétons, bétons armés: Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6
Enduit minéral frais: Peindre directement (au après 3-7 jours à compter du séchage de l'enduit)
Anciens revêtements de peinture: Polir et éventuellement apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302

Préparation: Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation. Avant l'application, vérifier la conformité de la couleur avec la commande.



APPRÊT 018

Apprêt pour constituer la couche primaire du support

Mise en œuvre:	Appliquer la peinture au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. Le temps moyen de séchage est de 12 heures. Pendant l'application et le séchage, protéger des précipitations, du soleil, du vent et du gel. Il est recommandé d'utiliser des écrans de protection sur les échafaudages.
Conditions de mise en œuvre:	Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exemptes de fractures et efflorescences de sel.
Avertissements:	Peindre de façon continue sur une surface, éviter le séchage d'une partie de la peinture afin d'éliminer les joints visibles. Sur une seule surface appliquer les peintures du même lot de production. Les conditions défavorables (humidité accrue, basse température) peuvent considérablement allonger la durée de séchage. Peindre les enduits minéraux au minimum après 7 jours de séchage, en cas de couleurs foncées, à coefficient de luminosité de <math><25\%</math>, est recommandée une durée double de séchage du substrat. Autres subjectiles à base de ciment (enduits, couches de finition) peindre après 28 jours de séchage, les enduits et couches de finition de plâtre - après 14 jours de séchage, les bétons - après environ 6 mois. Les brouillards descendant, lorsque le revêtement n'est pas suffisamment séché, agissent comme une brume tombante et peuvent causer des coulures et décolorations. Des couleurs intenses avec pouvoir réflecteur $Y < 25\%$ devraient être utilisées sur de petites surfaces de façade. Leur utilisation sur toutes les surfaces provoque le vieillissement prématuré du revêtement en raison de la chauffe intense et de grandes contraintes thermiques. Nettoyer les outils avec de l'eau pure, directement après le travail.
Stockage:	Jusqu'à 24 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C.
Remarques générales:	Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.