

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

GRUNTOBET 310

Grundierung für Gipsputz, Zement und Kalk




Anwendungsbereiche

Grundierung für die Endvorbereitung von Betonoberflächen vor dem Auftragen von Gips- und Kalkzementputzen. Verbessert die Haftung von Putzen, erleichtert das Auftragen und gleicht die Absorption des Untergrunds aus und verringert sie. Das Produkt eignet sich zur Herstellung der Kontaktschicht auf glatten und nicht saugenden Untergründen.

Eigenschaften

- Wasserbeständig
- Frostbeständig
- Dampfdurchlässig
- Erhöht die Haftung des Putzes
- Erleichtert die Putzanwendung
- Reguliert die Saugfähigkeit der Untergründe
- Mit Quarz-Zusatz

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000634896	2000634897	4303
EAN	5907418024237	5907418024244	
Verpackung			
Menge pro Einheit	3 kg/EH	5 kg/EH	20 kg/EH
Farbe			Rot
Verbrauch	ca. 0,3 kg/m ²		
Abbindezeit	ca. 24 h		
pH-Wert	7		
Trocknungszeit	12 h (bei +20 °C)		

GRUNTOBET 310

Grundierung für Gipsputz, Zement und Kalk

Materialbasis

- Eine wässrige Dispersion eines Acrylpolymeres
- Pigmente
- Wasser
- Zusatzstoffe
- Zuschlag Quarz

Verarbeitungsbedingungen

Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein. Der Untergrund muss von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.

Untergrund

Verschmutzungen des Untergrundes durch Fette, Öle, Antihafmittel sind restlos mit Wasser und Reinigungsmitteln abzuwaschen.

Beton, Stahlbeton: Direkt auftragen

Stark saugfähige Substrat: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Gerissene oder eingedrückte Oberflächen: Vor der Grundierung Reparaturmörtel, Betonreparatursystem Marke KREISEL

Oberflächen, die mit Schimmel.: Reinigen Sie vor der Grundierung mit einem Produkt SEPTOBUD 1008

Alte Keramikfliesen und Lambris: Direkt auftragen

Untergrund-Vorbehandlung

Rissige und zerkratzte Oberflächen sollten mit unserem Kreisel 428 Mörtel ausgebessert werden. Mörtel an den reparierten Stellen müssen trocken und gut verklebt sein. Oberflächen, die nicht grundiert werden sollen, sollten vor dem Auftragen der Grundierung abgedeckt werden.

Zubereitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser verdünnen und nicht mit anderen Materialien mischen. Vor der Verwendung den Inhalt gründlich mischen.

Verarbeitung

Grundierung mit Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen. Die Putze 24 Stunden nach der Grundierung auftragen. Während der Arbeit und beim Trocknen vor Frost, Regen, übermäßiger Hitze und starkem Wind schützen. Aufgrund des hohen Zuschlagstoffgehalts wird empfohlen, die Grundierung während den Arbeiten aufzurühren. Hohe Luftfeuchtigkeit des Untergrundes und niedrige Lufttemperaturen verlängern die Trocknungszeit des Produkts erheblich.

Hinweise

Bei Arbeiten an Fassaden mit ungünstigen Witterungsbedingungen sollten spezielle Abdeckungen verwendet werden, die den Einfluss dieser Faktoren begrenzen.

Lagerung

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung

GRUNTOBET 310

Grundierung für Gipsputz, Zement und Kalk

des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen. Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von +20 °C. Diese Temperaturen betreffen Luft, Substrat und eingebettetes Material.