

Fixit 600 Rapid

Intonaco leggero universale calce-cemento

Codice articolo	181011600R	181022600RU	181022600RH
Resistenza alla compressione	≤ 2,5 N/mm ² (28 d)		
Resistenza alla flessione	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)		
Modulo elastico	< 3 kN/mm ²		
Spessore dello strato - Note	interno min. 10 mm, esterno min. 18 mm generalmente max. 30 mm		
Massa volumica a secco	< 1100 kg/m ³		
Tempo di lavorazione	20-35 min		

Materiale di base

- Calce idrata bianca
- Cementi
- Sabbie silico calcaree
- Inerte minerale leggero
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Aeranti
- Agenti per la regolazione della presa

Lavorazione

Fixit 600 Rapid può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. La presa accelerata di Fixit 600 Rapid richiede un'applicazione senza interruzioni. Evita interruzioni di lavoro frequenti. A causa della presa accelerata il prodotto non deve rimanere più di 15 minuti nei tubi. Sulle murature termoisolanti senza il rinforzo cementizio, applicare un primo strato leggermente più bagnato, in seguito fresco su fresco stendere il secondo strato a consistenza normale e rifinire la superficie. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati. Prevedere una rete d'armatura per le murature altamente isolanti con una conduttività termica ≤ 0,1 W/mK. Con uno spessore dello strato da 3 a 5 mm, questa struttura è composta di una rete d'armatura Fixit a maglie fini e Fixit 460 oppure Fixit 461. I giunti della rete di armatura devono sovrapporsi per almeno 10 cm.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Stoccaggio ca. 3 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1

Fixit 600 Rapid

Intonaco leggero universale calce-cemento

«Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzaffo calce-cemento. **Le ricariche devono sempre essere iniettate dal basso.** Il sistema di alimentazione deve quindi essere rimosso prima di effettuare la ricarica.