



RÖFIX AP 300

Konzentrat

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Universell einsetzbare, lösemittelfreie Grundierung zur Vorbehandlung von stark- und unterschiedlich saugenden oder sandenden mineralischen Untergründen vor dem Auftrag eines Abdichtungssystems, einer Bodenausgleichsmasse (zementär auf zementär, frisch in frisch) oder dem Verlegen von Fliesen. Anwendbar im Innen- und Aussenbereich (Wand und Boden).

Eigenschaften:

- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)
- Schnell trocknend
- Für Fussbodenheizung geeignet

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000953464
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	90 EH/Pal.
Menge pro Einheit	5 l/EH
Verbrauch	ca. 0,2 l/m ²
Verbr./Erg.	0,15–0,25 l/m ²
Verbrauchshinweis	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 150 und 250 ml/m ²
Dichte	ca. 0,98 kg/l
pH-Wert	ca. 8
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 25 °C

Materialbasis: • Dispersionsbindemittel

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Verarbeitung: Verdünnt 1:1 bis 1:2 mit der Rolle oder dem Quast auf den Untergrund auftragen.

Hinweise: EU Grenzwert für das Produkt: (Kat. II A/g) 30 g/L (ab 2010) Dieses Produkt enthält < 30 g/L VOC

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitungshinweis: Die Trocknungszeit ist abhängig vom Untergrund und der Nachfolgebeschichtung (Siehe RÖFIX Estriche, Bodenspachtelmassen u. RÖFIX Fliesenkleber technische Merkblätter). Bei gipshaltigen Untergründen ist allenfalls eine Trocknungszeit von min. 12 Stunden und max. 24 Stunden einzuhalten.

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.



RÖFIX AP 300

Konzentrat

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.