SCHEDA TECNICA

Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale

Campi di applicazione

Fixit 223 è un intonaco di rasatura minerale per interno ed esterno. Le superfici adatte sono in particolare Fixit 222 Aerogel Intonaco super termoisolante così come intonaci minerali vecchi sufficientemente portanti.

Caratteristiche

- Aperto alla diffusione e alla capillarità
- Economico, ad alto rendimento
- Fibrorinforzato per un'elevata sicurezza
- Certificato ECO
- Come strato intermedio per intonaci di finitura minerali

Lavorazione

Dati tecnici

Numero articolo	2000959806
EAN	7630141505473
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,25 kg/m²/mm
Resa	ca. 0,8 L/kg
Valore medio di aggiunta d'acqua	9 L/sacco
Resistenza alla sollecitazione di adesione in trazione	≥ 0,08 N/mm²
Resistenza alla compressione	≥ 1,5 N/mm² (28 d)
Resistenza alla flessione	≥ 1 N/mm² (28 d)

Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale

Numero articolo	2000959806
Modulo elastico	< 3 N/mm²
Spessore di applicazione min.	5 mm
Osservazioni sullo spessore dello strato	min. 5 mm
Capacità termica specifica	ca. 1 kJ/kg K
Massa volumica à secco	ca. 1250 kg/m³
Tempo di lavorazione	60 min

Materiale di base

- Fibre
- Agente idrofobizzante
- Sabbia calcarea
- Calce idrata
- Aggregati minerali leggeri
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cemento bianco

Lavorazione

Mescolare Fixit 223 con un miscelatore o a mano e applicare uno strato di almeno 5 - 6 mm. E' raccomandato di posare una rete di armatura con un'americana dentata. Su Fixit 222 applicare dapprima Fixit 493 per stabilizzare la superficie. In seguito applicare applicare Fixit 223 con una rete d'armatura a maglia larga Fixit. I giunti della rete di armatura si devono sovrapporre almeno di 10 cm.

Trattamento ulteriore

Dopo la lavorazione dell'intonaco alla calce all'interno assicurarsi che la aerazione della locale sia sufficiente. Prima dell'indurimento rendere Fixit 223 rugoso con una scopa. La struttura della rete di armatura non si deve in nessun caso vedere. In caso di condizioni metereologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc…).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati

Etichetta

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.
Non utilizzare al di sotto di +5 °C fino a max +30 °C (aria e supporto). Fixit 223 non è adatto come supporto per la posa di piastrelle. Applicare solo delle finiture minerali su superfici lavorate con Fixit 222, Fixit 223.