



Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale

Impiego: Fixit 223 è un intonaco di rasatura minerale per interno ed esterno. Le superfici adatte sono in particolare Fixit 222 Aerogel Intonaco super termoisolante così come intonaci minerali vecchi sufficientemente portanti.

Caratteristiche:

- Aperto alla diffusione e alla capillarità, quindi nessuna infestazione di muffe, funghi e alghe
- Economico, ad alto rendimento
- Fibrorinforzato per un'elevata sicurezza
- Certificato ECO
- Come strato intermedio per intonaci di finitura minerali

Lavorazione:

Dati tecnici	
Cod. art.	2000959806
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	ca. 9 l/sacco
Consumo	ca. 1,25 kg/m ² /mm
Resa	ca. 0,8 l/kg
Tempo di lavorazione	ca. 60 min
Spessore	min. 5 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	1.250 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 1,5 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1 N/mm ²
Modulo elastico	< 3 N/mm ²

Composizione:

- Leganti: calce idrata, cemento bianco
- Aggregati: sabbia di calce, aggregati minerali leggeri
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, fibre, agenti idrofughi

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Mescolare Fixit 223 con un miscelatore o a mano e applicare uno strato di almeno 5 - 6 mm. E' raccomandato di posare una rete di armatura con un'americana dentata. Su Fixit 222 applicare dapprima Fixit 493 per stabilizzare la superficie. In seguito applicare applicare Fixit 223 con una rete d'armatura a maglia larga Fixit. I giunti della rete di armatura si devono sovrapporre almeno di 10 cm.

Trattamento ulteriore: Dopo la lavorazione dell'intonaco alla calce all'interno assicurarsi che la aerazione della locale sia sufficiente. Prima dell'indurimento rendere Fixit 223 rugoso con una scopa. La struttura della rete di armatura non si deve in nessun caso vedere. In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 223

Intonaco per rasatura speciale

Certificati:

Ulteriori indicazioni:

Osservazioni particolari:

Non utilizzare al di sotto di +5 °C fino a max +30 °C (aria e supporto).
Fixit 223 non è adatto come supporto per la posa di piastrelle. Applicare solo delle finiture minerali su superfici lavorate con Fixit 222, Fixit 223.

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.